

S. NYKÄINEN



1935

Lugemistuba

S. Nykänen

67  
N 996

TALLINNA RAAMATUKOGU

K. ~~6. 6398.~~<sup>a</sup>

Tekstiil-

TALLINNA KESK-  
RAAMATUKOGU

toormaterjal

Fr. R. Kreutzwaldi nim.  
Eesti NSV Riiklik  
Raamatukogu


Ar 936  
Nykänen

EA 13363

•••

KR3833

1936.



*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint text at the bottom left]*

*[Faint text at the bottom right]*

# S I S U :

Käesolevas teoses selgitan tekstiil-tööstustes vajalikkude tähtsamate toormaterjalide omadusi, nende päritolu ja koosseisu.

Kiudainete hulk üldse on seevõrd suur, et kõikide kiudude kohta on põhjalikku seletust väikses käsikirjas võimata anda. Mittetasuvuse peale vaatamata paljundas in selle mõnes üksikus eksemplaaris selleks, et abiks olla tekstiil-alal töötajaile, kes võõrkeelte mittevaldamise tõttu ei saa väliskirjandust oma töö juures kasutada.

Tallinnas, 20 aprillil 1936a.

4. joonist mitmesugustest tekstiilkiududest - mikrokoobi all.

XXXXXXXXXX

S I S U :

=====

Kiudained.	Sansiveri kiud.
Taimekiud.	Lamba will.
Puuwill.	Meriino will.
Lina	Angoora will.
Kanep.	Ordova will.
Jute.	Leister'i will.
Gambo.	Kaameli will.
Nõgese kiud.	Kunst-will.
Ramii.	Kunstkiud.
Humala-kiud.	Mineraal-kiud.
Sunn.	Siid.
Hispaania drokk.	Kunstsiid.
Mitsumata.	Kiudude analüüs.
Manilla-Kanep.	.....
Pita.	.....
Sisal.	.....
Tampico.	Mitmesugused
Uus-Meremaa lina.	tabelid.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

4\_ joonist mitmesugustest tekstiil -  
kiududest - mikroskoobi all.

XXXXXXXXXXXXX

Lugedes teksti  
jälgige alati -  
vastavad joonist.

....

Käesoleva teose  
järeltrükk on keelatud.

....

# TEKSTIIL-KIUD

## MIKROSKOABI ALL

PUUVILL				LINA				KANEP			
1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...
<b>JUTE</b>				<b>GAMBO</b>				<b>RAMII</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>HUMAL</b>				<b>BROUS POPYRIFERA</b>				<b>MITSUMATA</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>PITA</b>				<b>SISAL</b>				<b>UMEREMAA LINA</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>ESPARTO</b>				<b>VILL</b>				<b>ANGOORA</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>ORDOVA-VILL</b>				<b>LAMBA-VILL</b>				<b>KAAMELI-VILL</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>VIKUN</b>				<b>KUNSTVILL</b>				<b>PARUSSID</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>TUSSA</b>				<b>KUNSTSID</b>				<b>KAAMELI-VILL</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			

S. NYKANEN  
TALLINNAN  
DETS. 1934

# TEKSTIIL-KIUD

## MIKROSKOABI ALL

PUUVILL				LINA				KANEP			
1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...
<b>JUTE</b>				<b>GAMBO</b>				<b>RAMII</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>HUMAL</b>				<b>BROUS POPYRIFERA</b>				<b>MITSUMATA</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>PITA</b>				<b>SISAL</b>				<b>UMEREMAA LINA</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>ESPARTO</b>				<b>VILL</b>				<b>ANGOORA</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>ORDOVA-VILL</b>				<b>LAMBA-VILL</b>				<b>KAAMELI-VILL</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>VIKUN</b>				<b>KUNSTVILL</b>				<b>PARUSSID</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			
<b>TUSSA</b>				<b>KUNSTSID</b>				<b>KAAMELI-VILL</b>			
1. ...				1. ...				1. ...			

S. NYKANEN  
TALLINNAN  
DETS. 1934

TALLINNA KESK-  
RAAMATUKOGU

## Kiudained.

-----

Kiudainete hulk on väga suur. Juurelisatud "Elementaar-kiudude" tabelis on andmed maailma tähtsamaist kiudaineist, kuna vähema tähtsusega kiudude nimetused ainult raskendaksid lugemist.

Kiudained jaotatakse taime-, looma-, ja mineraalriigi kiududeks, millest tähtsamat osa tekstiil tööstuses mängib taimeriigi-kiud, järgmisena looma- ja vähem mineraalkiud. Peale selle tekstiiltööstuses tarvitatakse igasuguseid kunstkiude, millest tuntuimad on kunstiid ja kunstvill.

Kõige rohkem tekstiil-kiu sorte saama taime-dest ja nimelt kas koorest või taimest enesest (lina, kanep, jute), kiulistest taimeosadest, (manilla kanep), kiu kimpudest (pita, koiir) jne.

Peale selle saadakse tekstiilkiude loomakiududest, mida üldiselt nimetatakse karvadeks, juuksedeks, udemeteks või villaks.

Tekstiilkiudude hulka kuuluvad ka veel loomuliku siidi kiud, mida õieti ei saa nimetata kiududeks, kuna need on mitusada meetrit pikad ja niidi valmistamiseks vajatakse sageli ainult kahe siidniidi või kiu kokkuketramist.

Palju väiksema tähtsusega tööstuses on merekiud s.o. meresiid ja lõpuks soone ja soolekiud (mänguriistade keeled). Mineraalkiududest võib tähendada mäelina või asbesti, millest valmistatakse tulekindlat riiet (tuletõrjajatele j.t)

Kiudude tundmine s.o. ühe kiu eraldamine teisest toimub analüüsi abil. Näiteks puuvilla analüüs toimub adsorptsia teel s.o. füüsilis-keemilise protsessi tulemuste abil, kus analüüsimisel tarvitatakse keemilised ainedvärvivad puuvilla



tselluloosi kindla värviliseks, sellega kinnitatakse teatud kiu puuvillaks. Kiu proovimisel tarvitatakse ka füüsilisi abinõusid, näit. tugevuse jne. proovimisel.

Loomakiudude analüüs toimub ainult keemilisel teel. On tähele pandud, et villa ja päris siidi leotamisel korraga ühes ja samas lahus, siid ühineb ainult põhivärvidega, kuna vill hapukate värvioollustega. Sellisel juhul saame tihtipeale vägagi huvitavad ja ilusatoonilised värvitoonid, näiteks fuksiiniga värvides (Stpikriinhape) muutub vill kollaka tooniliseks, siid aga punakaks. Metiil roheline seoses oranži muudavad villa rohekas-oranziks, siidi aga tume-roheliseks. Siis teises reaktiivis muudavad villa ilusaks bordoo punaseks, siidi aga rohekas-siniseks. Valmiskoetud riietes loovad värvide toonid ilusa värvide kompositsiooni.

Praktiliselt parimaks meetodiks ühe kiu teisest eraldamisel, soovib Swida erilist värvimise meetodit ja nimelt 2 kui korraga vajutame villa ja siidilõnga 5 min. külma segusse, kus

5 osa pikriinhappe kontsentreeritud vedelikku

ja

1 osa happe-fuksiini kontsentreeritud vedelikku

ja kui siis hästi pesta vees, siis muutub

vill-puhas kollasevärviliseks, kuna siid-tume orange-pruuni värviliseks.


Samuti tarvitatakse meetodit, mille segu:  
kristall äpunsi-lehelis-helesinine s.o.  
mis värvib

villa- helepunaseks ja  
siidi- siniseks.

Peale selle võib analüüsi tegemise juures taimekiude eraldada põletamise teel, sest põlemise juure taimekiud põleb leegiga ja jätab järgi mur-

duva tuha, kuna loomakiud põlevad halvemini ja leegiga peale põlemist jääb järgi mitte tuhky vaid must söe tükk. Kõik loomakiud (päris-siidi arvesse võtmata) annavad põlemise juures iseäralist kibedat lõhna, mis väga sarnaneb põlevale linnusule lõhnale. Siid põlemise juures seda lõhna ei oma.

12 - 25  
13  
19  
16  
2,0 - 4,0  
1,3 - 4,5  
10 - 25  
1,0 - 3,0



T E K S T I I L -  
E L E M E N T A A R - K I U D U D E -  
- T A B E L .

N I M E T U S : P I K K U S , J Ä M E D D U S .

Abelmoschus tetraphyllos.....	0,1 - 1,6	8 - 29.	mikr.
Agave americana ( Pita ) .....	1,0 - 2,2	16 - 21	"
Aloe perfoliata .....	1,3 - 3,7	15 - 24	"
Ananas ( Ananas-kiud ) .....	3,0 - 9,0	4 - 8.	"
Asclepias ( taimerigi siid ) .....	10 - 30	20 - 44	"
Bauhinia gasetosa .....	1,5 - 4,0	8 - 20	"
Beaumontia ( kasvav siid ) .....	30 - 45	33 - 50	"
Boehmeria nivea ( hiina nõges ) ...	- - -	40 - 80	"
Boehmeria tenacissima ( rami ) ...	- - -	16 - 12,6	"
Bombax heptaphyllum .....	20 - 30	19 - 29	"
" .....	1,4 - 6,7	27 - 42	"
Bromelia karatas ( kasvav siid ) ..	2,5 - 10	20 - 32	"
Bromelia pinguin ( ananasi-kiud ) ..	0,8 - 2,5	8 - 16	"
Bronssonetia papyrifera .....	- - 22	- - -	"
Calotropis gigantea ( koor, niin ) .	0,7 - 3,0	18 - 25	"
" ( kasvav siid ) 20 - 30		12 - 42	"
Cannabis sativa ( kanep ) .....	0,8 - 4,1	16 - 32	"
" .....	5 - 55	16 - 50	"
Cocos nucifera ( koiir ) .....	0,4 - 1,0	12 - 22	"
Corchorus capsularis ( jute-džunt )	0,8 - 4,1	10 - 21	"
" .....	1,5 - 5,0	20 - 25	"
Corchorus olitorius ( džunt ) .....	0,8 - 4,1	16 - 32	"
Cordia latifolia .....	0,1 - 1,0	14,7.16,8	"
Coryphami braculifera ( palmi selts)	1,5 - 5	16 - 28	"
Crotalaria juncea .....	0,5 - 6,9	20 - 42	"
" .....	4,0 - 12	25 - 50	"
Elacis guineensis .....	1,5 - 3,5	10 - 13	"
Gossypium acuminatus ( puuwill ) ..	- - -	20 - 30	"
" arboreum .....	- - -	20 - 37,8	"
" barbadense .....	- - -	19,2.27,9	"
" conglomeratum.....	- - -	17 - 27,1	"
" herbaceum .....	- - -	11,9.22,0	"
Hibiscus cannabinus .....	2,0 - 6,0	14 - 33	"
" .....	4,0 - 12,0	20 - 41	"
Holoptelia integrifolia .....	0,9 - 2,1	9 - 14	"
Humulus lupulus ( humal ) .....	4 19	12 - 26	"
Kydia öalycina .....	1,0 - 2,0	17 - 24	"
Lagetta lintearisa .....	3,0 - 6,0	10 - 20	"
Lasicsyphon speciosus .....	0,4 - 5,1	8 - 9	"
Linum .....	4,0 - 66	15 - 37	"
Linum usitatissimum ( lina ) .....	2,0 - 4,0	12 - 25	"
Ligueum spartum .....	1,3 - 4,5	12 - 20	"
Marsdenia ( kasvav siid ) .....	10 - 25	19 - 33	"
Maurititia flexuosa ( palmi-kiud ) ..	1,0 - 3,0	16 - 16	"

Melilotus alba ( ristikhein ).....	5,0 - 18	20 - 36	" .
Musa textilis ( manilla kanep ) ...	3,0 - 12	16 - 32	" .
Musa paradisiaca ( banaan ) .....	- - -	20 - 40	" .
Pandanus odoratissimus .....	1,0 - 4,2	- - -	" .
Phoenix dactylifera ( datlipalm )..	2,6 - 6,0	16 - 24	" .
Phormium tenax ( uus-meremaa lina )	2,5 - 5,6	8 - 29	" .
" .....	5,0 - 15	10 - 20	" .
Raphia doodigera .....	1,5 - 3,0	12 - 20	" .
Salix alba ( paju ) .....	- - 3,0	17 - 30	" .
Sansevieria .....	1,5 - 6,0	15 - 26	" .
Sarothamnus vulgaris ( hisp. ) ....	2,0 - 9,0	10 - 25	" .
Sida retusa .....	0,8 - 2,3	15 - 25	" .
Spartium junceum .....	5,0 - 16	- - -	" .
Spongia vightii -- .....	- - -	- - -	" .
Steculia villosa .....	1,5 - 3,5	17 - 25	" .
Stipa tenacissima .....	1,5 - 1,9	9 - 15	" .
" .....	0,5 - 3,5	7 - 18	" .
Stophanthus ( taimeriigi siid ) ....	10 - 56	40 - 92	" .
Thespesia lampaas .....	0,9 - 4,7	12 - 21	" .
Tilia Europaea ( niine-kiud ).....	1,2 - 5,0	14 - 20	" .
" .....	1,1 - 2,6	- - -	" .
Tillandsia .....	0,2 - 0,5	6 - 15	" .
Urena sinnata .....	1,1 - 3,2	9 - 24	" .
Urtica dioica ( nõges ) .....	4,0 - 57	20 - 70	" .
Urtica nivea ( rami seltsidest )..	60 - 250	- - 80	" .
Yucca ( jukka ) .....	0,5 - 6,0	10 - 20	" .

...==o0o===...

Peale ülaltähendatuid kiuselitse on veel suur hulk kiudaineid milledest valmistatakse igasugusi asju riidetuse, kodumajanduse, tööstuse j.m. tarvis. Tabelis tähendatud on üldiselt rohkem tuntud ja tekstiilitööstustes toormaterjalina tarvitatavad. Kõik kiudained jagunevad ise seltsidesse, sortidesse ning need kas klassifikseeritakse või tüpeeritakse veel mitmesse eri-klassi ehk tüüpi, 1/2 ja 1/4 klassi j.n.e. Klasside vahe on vahelduv olemedes aasta-toodangust, ilmastikust j.n.e. Hinnad määrab maailmaturul --- peajasjalikult London'i, Liverpooli ja New-York'i kiu-börssid.

.....

## T a i m e k i u d .

---

Taimeriigi kiudaineid saame taimede seemnetest, vartest, lehtedest, viljast jne. Taimekiud koosneb ühest või mitmest ühinenud taimerakukesest, mille seinad on kas tselluloosist (CHO), puustunud tselluloosist n.n. ligniinist ja ka mitmesugustest rohkem kõrvalistest ainetest mis kiu rakkude sees. Ligniini-kiud on halvem kui tsellulooskiud, sest ta kvaliteet ei vasta tselluloos-kiu häädele omadustele. Et aga ligniini-kiu omadusi parandada, siis kõrvaldatakse enne tarvitamist tema seest puustunud aine keemilisel teel.


Taimekiud on mitmesugust värvi, valged, hõbevalged, helekollased, kollased, pruunid, kollakaspruunid, punakas-pruunid, rohekad-hallid ja isegi mustad. Värv oleneb taime liigist, sordist, kasvu kohast ja selle kliimast. Näiteks samast seemnes puuvilla taim ei anna igalpool ühevärvilist puuvilla, vaid olenedes mitmesugusist põhjusist, ta ühes kohas annab valget, teises kollast, kolmandas kreemi või isegi pruunikat puuvillakiud. (Vaata teose 1 osa "Puuvill looduses".)

Peale värvi on kiu omadusist väga tähtis ja isegi tähtsaim tema sitkus ja elastsus. Sitkuse saame kätte kiu kandejõu mõõtmisega s.o. raskuse abil kuni kiu katkemiseni. Sitkus on mõnel taimekiul suurem kui raud- või terastraadil, samuti on lugu ka kiu elastsusega. Võrdlevaid andmeid kiudude sitkuse kohta annab ka nende katkemise pikkus, s.t. see pikkus, mis kiul peab olema kuni ta oma enese raskuse all kiu kinnituskohas katkeb, kusjuures (hartigi järele) pikkus määratakse ära kilomeetrites.

jute	34,5
manila kanep	31,8
toores siid	30,8
lina	24,0

PUUWILL :

=====



Valminud puuwilla pähkel.

Puuwill kuulub n.n. Málvaceae taimestiku liiki, omab kuni seitsmekäpalised lehed, mis tüvel on südamekujulised. Õied on -- mitmes värvivarjundis, suuremalt jaolt valged ja kollased. Nad muutuvad järgmisel päeval peale puhkemist värvi poolest punaseks ja langevad ära. Ta areneb kõige paremini piirkondades kus temperatuur on 19 - 25 C vahel ja niiskust 65 % ümber.

puuvill	23,0
kookoskiud	17,8

P u u v i l l - u d e m e d .

---

joon. 1.

Gossypium barbadense, mis annab kõige paremad kiud, Sea Island (saaretaim, pikakiuline).


G. hirsutum annab Upland'i s.o. Põhja Ameerika lühikesekiulist puuvilla.

G. herbaceum- Aasia puuvill, religiosum, arboreum.

Need kiud on ühest kiust koosnevad, mille üks ots on lahtine, (rebitud) teine koonuse kujuline, terav või natuke nürida võitu, lindi (paela) sarnased ja suuremalt jaolt lokilised (keerutatud). spiraali kujulised, pikkus kuni 5-6 sm., suuremalt osalt ainult 2-3 sm. ja jämedus umbes 12-40 mikrooni? laia kanaliga (Sea Islandi sordil on kanal kitsas). Ta sisaldab peaaesjalikult tselluloosi. Pealt on ta kaetud nahakorraga n.n. kutiikulaga, seesmine kanal seisab koos valkaineist.

Schweizer'i reaktiivis (ammonium vase segu) tselluloos sulab, kusjuures ta tursub pärlite sarnaseks, kuna kutiikula jääb kaunis pikaks ajaks rõngasarnaseks ühendatud palliks või spiraali sarnaseks lindiks, seesmine jagu jääb reaktsiooni ajal väheks ajaks keerleva lindi sarnaseks, mis reaktsiooni kestvusel kaob ja sulab (joon 2).

Põik-osad on alati üksikud, ovaalsed või venitatud, tihti painutatud, Joodi ja väävelhappe mõjul nad tursuvad laia ellipsi kujuliseks, pealt poolt tumesinist ja seest rohkem helesinist värvi.



Täisküps puuwill  
Suurendatud x 500.

.....

- A - välimine kiht  
kutikula.
- B - kiu sein -  
tselluloos.
- C - seesmine kiht
- D - kanal.


.....

Mitmesugused puu=  
willa-kiud.

.....

- a - täisküpsse kiu sü=  
da
- b - kõige peenem kiud  
õige lainega
- c - väga paksuseinali=  
ne kiud
- d - kiu otsad
- e - "surnud" kiud.

.....





Surnud puuvillaks nimetatakse mitte küpset kiud(joon 1) , mille pinnakiht on väga õrn ja õhuke, tihtipeale nagu oleks seotud sõlmedeks, poolküps kiud, mille pinnakiht pole veel täitsa valminud paksuks(8-10). Kiu kvaliteet otsustatakse peaaesjalikult tema pikkuse järele. Selleks jaotatakse puuvill harilikult 5 sorti:

1. Sea Island
2. Egiptuse (Mako)
3. Brasiilia ja Peruu
4. Põhja Ameerika (väljaarvatud Sea Islandi sort)
5. Ida India (Surat).

Sea Island on nendest kõige parem, kõige ühtlasem kiud kiuga võrreldes, peenim, omab väga siidise läike ja ühetasase löki.

Egiptuse puuvill (Mako või Jumel) sarnaneb väga pikkuselt ja jämeduselt Sea Islandi puuvillale. Parimad sordid olid varemalt Gallini, nüüd aga Mitafifi ja Abassi sordid. Egiptuse puuvillast lõng näib peenemana kui sama numbri-line Ameerika puuvillast lõng, mis oleneb sellest et Egiptuse puuvilla kiud on kitsam ja painduvam kui ameerika oma ja selletõttu egiptuse kiulõng ketramise juures pressib end rohkem kokku ja näib lõngana rohkem vastupidavam, tugevam ja peenem. Kiud saavad suurema läike ning vastupidavuse meriseriseerimisel. Meriseriseeritud puuvill(joon U mikroskoobi all näib peaaegu sirgena, ümmargusena, sileda tsilindrina, seesmine kanal on tal kitsas , tihti on ta vahelduva jämedusega (joon) sageli näib ainult joontena või kriipsudena (-----) vaata joon.

Schweizeri reaktiivis ta tursub ühetasaselt (joon. ), ilma et temal ilmneksid "pärlid" ehk "pällid" ning ta on ilma tsik-tsaks sarnase seesmise kanalita, sest maksimaalselt meriseriseeritud kiul pole enam kutiikulat, mis on juba kadunud. Muidugi võib kuitükula osasid kohati veel

Puuwill - Schweizer'i  
reaktiivis :



.....

cu - kutikula

ce - tselluloos, mis  
pärlisarnaseks  
tursunud, parem=  
poolses joonises  
osalt sulanud, ku=  
na kutikula jääb  
järgi rõngastena.

i - seesmine kiht.

.....



Puuwill -  
merseriseeritud.

.....

a, b, c - wees

d - Schweizeri re=  
aktiivis

e - seesmise kanaali  
kontuur

- Schweizeri reak=  
tiivis, vaheldu=  
va jämedusega.

.....

olla seal, kus reaktsioon pole saanud oma mõju avaldada.

Kiud, mis puuvilla ümbertöötamise juures eralduvad, on väga lühikesed ja neid tarvitatakse puuvilla, püssirohu ja paberitööstuses jne.


Seguse, kus on puuvilla kiude 50% ja sama palju sulfiit-tselluloosi (puumass) saame silvaliini s.o. lõnga, mida võib tarvitada jute asemel kottide valmistamiseks.

Puuvill ei sula koondunud alkaallehelises, samuti mitte keskmise kontsentratsiooniga kroomhapu sulatises. Pikriinhappes mõjutub puuvill (samuti ka teised taimekiud) värvil kollaseks, kuid pesemisel see värv jälle kaob.

Teised seemnekiud: kapok, taimesiid, kasvavude ei kõlba ketramiseks, vaid neid tarvitatakse peaaesjalikult patjade, matratsite, mööblite polsterdamisel jne. täiteks.

=====

L I N A :



Mikroskoobi all :

- A - peaaegu rikkumata
- B - kõvasti litsutud
- C - kiu ots
- f - põlw
- l - seesmine kanaal
- g - spiraalid, mis ilmunud litsumisest.

.....

## L i n a .

---

Peale puuvilla on tähtsaim kiudmaterjal lina (*Linum usitatissimum*). Ta kasvab keskmiselt 1 meetri pikkuseks. Lina vars sisaldab 20-27% kiude, mis läheb tekstiiltööstustesse. Tehniliselt kiud koosneb kuni 20-st kiu osakesest ehk elementaar kiust, mistõttu läbilõikes on alati näha nende gruppide teineteisest eraldatavus. Need elementaarkiud on värvita, paksupinnalised 12-26 mikr. jämedad, pikkus 4-6 mm. väga kitsa seesmise kanaliga ja otsadest teravad (joon ). põikjoontega ( ) mis kujutavad "põlvi"- Höhneli järele need põlved tekivad kiu koore surve kasvamise ajal. Schwenderi arvates nad tekivad esimese ümbertöötamis protsesse tagajärjel. Lõngas ja riides on lina kiududes palju "litsitud" kohti (joon ). Lina kiududes peaaegu polegi ligniini, ainult mõned üksikud puustunud kohad.

Leotades joodi ja väävelhappe- (kuhu lisatud glütseriini) seguga, siis kiud ilmneb kolm kihti:

väline - tumesinine kiht

keskmine - helesinise pikuti joontega kiht ja

seesmine - kollane kanal.

Kanges väävelhappes kogu kiht tursub helesiniseks pallisarnaseks massiks, kuna seesmine jagu peab kauemat aega vastu muutmatuna.

Schweizeri reaktiivil mõjul tursub kogu kiht ja hiljem sulab kuna seesmine jagu muutub ainult tsik-tsak sarnaseks lõngaks. Seesmine jagu näib väikese ringina O, kuna välis- ja keskmine kiht kujutavad mitmenurgelistest sirgjoontest kokku seatud kujude gruppe.

Lina ümbertöötamisest järele jäävad jätted

lähevad alaväärtuslise lõnga valmistamiseks. Lina ja kanepi erinevusest järgneb allpool.

Lina õied on sinised ja ta seemneid kasutatakse arstliseks ja keemilisteks aineteks, õli-värvide valmistamisel jne. Jämedam kiudaine ketatakse kuivalt, kuna peenem alati niiskelt või märjalt. Niiskelt ketatud lõng läheb kohe poolimisele ja kuivatamisele. Lina ümbertöötamise algprotsessi juures eraldub takk, millest valmistatakse odavamalt lõnga; tuleb enne ketramist leotada 100 C kuumas vees.

Lina lõnga Nr. näitab mitu pasmat a 300 jardi (10 pasmat-ltops). toorest lõnga läheb inglise naela (ing.nael on 453,6 grammi). Näit. 22 numbriline linane lõng tähendab: 22 pasmat a 300 jardi (s.o. 274,2 meetrit), kaalub 1 inglise nael.

Linalõng on hallikat värvi ja selletõttu harilikult enne ketramist lõng pleegitakse, milleks lõng esiteks keedetakse sooda segus, siis loputatakse, pigistatakse, siis mõjutatakse klooriga, siis jälle soola ja väävelhappe segudes ja lõpuks pestakse puhtas vees. Olenedes sellest, kui hästi tahetakse pleekida korratakse ka ülaltähendatud protseduuri.

Pleekimist üldse toimetatakse mitmes astmes, n nimelt 1/8 kuni 4/4 pleekimisastmeni. Et pleekida lõnga 4/4-ni, selleks tuleb lõng peale pleekimise protsessi pleekida veel päikese ja õhu käes. Tuleb arvesse võtta, et pleekimise juures lina kaotab oma kaalust teatud % :

1/4	pleegitatud lina kaotab	10-15 %	oma kaalust.
1/2	"	"	13-18 % "
3/4	"	"	16-21 % "
4/4	"	"	18-25 % "

Sellepärast müügiüksuseks ei ole mitte kaal vaid kiu pikkus, mis väljendub järgmisel näitel: 12 kufti (2400 pasmat) on 4 pakki. Ostetakse k. 2,3 ja rohkem pakki.

4 pakki (12 kufti = 2400 pasmat) kaaluvad nr. 20 toore linase lõnga juures  $\frac{2400}{20}$  pasmast = 120 ingl. naela. Teine näide:

Nr. 40 juures  $\frac{2400}{40}$  = 60 ingl. naela.

Kui lina on 4/4 pleegitatud, siis on ta 25% kergem, nagu ülaltoodud andmeist näha. Sees 4/4 pleegitatud toorlina kaalub, kui lõnga nr. on 20 ainult 90 ingl. naela (120 asemel) ja nr. 40 ainult 45 ingl. naela, sellepeale vaatamata, et kuftide arv on üks ja sama ja nimelt 12.

Kõige parimad lina eksportmaad on Iirimaa, Saksamaa ja Baltiriigid, Belgia, Prantsusmaa, Holland, Venemaa. Lina üldtoodang aastas on umbes 700 000 000 kg.

Linu kultiveeritakse juba ligi 5000 aastat Idamais, millestis aga hakati linu kasvatama umbes 4000 a. p. Kr. See on teada ajaloo andmetel, kuid arvatakse, et millestis linakasvatust juba 1000 aastat enne Kr.

Harilik lina on üheaastane taim, kuid soojas kasvuvöös kasvab ta kohati ka talil (*Linum bienne*). Üldse kuulub lina taimeperekonna linaliste sugukonda umbes 100 eriseltis, mis kasvavad parajas ja lähistroopilises kliima vöös.

Peamiselt on linad üheaastased, kuid on ka püsiktaimelisi linu, kitsaste ja vahelduvate lehtedega, kuparviljadega ja viietiste õitega, Eestis. Kasvatatakse peale kultiveeritava lina ka pärismaist aaslina (*Linum catharticum*) niisketel heinamaadel, aasadel, puisniitudel jne. See on väike ja valgeõieline lina taim.

Harilik lina millestis ülal tähendasin (*Linum usitatissimum*) on tähtsaim kiu ja õlitaim. Päritolult jaotatakse linad (N. Wavilov'i järgi) nelja rühma

- 1)- India lina d -kõvade kupardega, mis väikeste ja väheavanevate õitega.
- 2)- Buchara ja Afganistani lina d, millede kuprad on kergemini peksetavad (esineb heledavärvilisi seemnetüüpe, mis kannavad nime "Euroopa ülemineku tüübi lina d")
- 3)- Vahemere rannikute lina d mis omavad suured õied, suured seemned ning kuprad ja lehed.
- 4)- Abeessiinia lina d on väga madalad ja väikeseõielised, ning kupralised.


Lina kasvatatakse kaheks otstarbeks: kas tekstiiltööstuses vajalikuks toormaterjaliks või muuks otstarbeks -õli valmistamiseks. Esimene kasvab jahedas ja niiskes kliimas (Venemaa, Baltiriigid, Belgia, Holland, Iirimaa), kuna õlilina lõunamaadel, soojas kliimas (India-Argentiina). Lina seeme (farmaatsias Semen Lini) sisaldab 30-44% õli, 22-27% valku, 5-6% linaaineid, 3-8% tuhka, 3-10% vett; tarvitatakse linaseemneõli valmistamiseks.) Taimetuhas leidub: 44% fosforhapet, 28,41% kaalium-, 13,1% magneesium ja 8,62% kaltsium oksüdi.). Taimet pikkus on kiulinal suurem kui õlilinal; see oleneb, -sordist ja tõuseb parema väetuse, niiskuse ja hõredama külvi puhul (keskmise pikkus 60-80 sm. kõrgeim kuni 150 sm.). Taimet peajuurä pikkus on peaaegu võrdne varre pikkusega. Vars on õlilinal tihedamalt lehtedega kaetud ja hargneb ülalt rohkem. Kiulinal on soovitatav hargnemata varreosa 80-95%. Peen vars annab protsentuaalselt enam kiude, kiud nõuab enam aega leotuseks ja luu eraldamiseks ropsimisel, lamandub kergemini. Varre värvus on kitkutud linal rohekaskollane, varasel kitkumisel roheline, ülevalminud lina aga pruunikas. Kiu lina peab olema varre värvilt, pikuselt, jämeduselt ühtlane, ülalt vähe ja lühikeselt hargnenud, mitte lamandunud ja haiguste vaba. Lina nõuab keskmisi, sügavaid, niiskeid, peenesõmeralisi, kuid läbilaskva põhjaga muldi, mis ei ole hapud ja on heas vanas jõus. Kordumine samal kohal on ainult 7-10 a. tagant lubatav.



TALLIN  
RAAMATU  
MÜSEUM

L I N A :

Elementaar-kiu lõige.



.....


- A - wees
- B - joodis ja väävelhappes
- a - tumesinine suurlav kiht
- b - helesinine suurlav seesmine sein
- l - seesmine kanaal

.....

Lina Wisner'i reaktiivis.

.....

- I-6 - ketradata kiud
- 7 - seesmine kanaal kiust, mis võetud tarvitatud riidest
- 8-9 - kiud tarvitatud riidest
- 10 - kiud linavarre juurepoolsest otsast.



.....

Lina külvatakse põlluheina, rukki, juurvilla järele. Maad tuleb harida hoolikalt, et see oleks umbrohist puhas, sügavalt kohendatud, kuid enne külvi tihenenud. Lina juurte toiteainete omastamisvõimu on nõrk ja ta kasvuaeg lühike, seepärast peab mullas olema küllalt kättesaadavaid toiteaineid. Laudsõnnik linale ei sobi, on aga kasulik eelviljale antuna. Lämmastikväetise ülirohkus põhjustab lamandumist ja liiga jämedat vart. Kaaliväetis mõjub hästi kiusse. Noor taim võib 3-4% öökülma taluda. Lina ei külvata enne kui muld on tahenenud ja soojenenud. Varasem külv soodustab mulla talveniiskuse (n.n. kassi) paremat kasutamist. Sel puhul kannatab lina vähem haiguste all ja võimaldab varemalt kitkumist ning leotamist.

Õ l i l i n a koristatakse siis kui seemeon täiesti küps.

K i u l ä n a -kui vars on kollane, lehed alumisel poolel langenud, seemne järelvalminine toimub sardades.

Eesti keskmine linasaak 1923-1932 a. on olnud 306 kgr. seemet, 296 kgr. kiudu ha-1t. Lina külvipuid oli Eestis 1900-09 keskm. 47000 ha-1932 14659 ha.

Eesti lina väljavedu on kahanenud 2,9 % üldväljaveoks 2600t. (kuna a. 1924-26 oli 12,7%)

Lina harimise viis .Valminud linad kitkutakse ja seatakse poodesse. Sellele järgneb kuparde kõrvaldamine (kupardamine) mis Eestis toimub peamiselt raatsimise teel nugaraatside varal. Raatsitud kuprad asetatakse lina-sardadesse, kuivama ja järelvalmima. Väljalt äraviidud kuprad kuivatatakse ja rehetoas või kuivatistes ja pekstakse seeme välja. Kiu eraldamiseks tarvitatakse külmavee- ja kaste-leotust, vabrikuist soojaveeleotust. Leotusel, liguneb osa aineid vette, kus toimub eelkäärimine. Kiu gliikoos jt. käärimismaterjalid on ära tarvitatud siis algab pektoosi kui sideaine käärimine varre parenhüümkoos epidermise all, kuhu tungivad bakterid õhulõhede kau-

du, et kiud põhikoest ja luust murdmisel ja ropsimisel hõlpsasti vabaneksid. Lina vars on leoküps kui ta käeseljal murtuna luu lahti annab. Leovesi olgu pehme ja selle aeglane liikumine on kasulik: kõrgem temperatuur kiirendab leotust. Lileotatakse selleks kaevatud madalais laugastes, ligudes ehk ajades (tiikides) ja tasase vooluga jõgedes. (Avalikus vetes on leotamine keelatud) Vabrikuis leotatakse linu mitmet moodi -basseinides, kus vee temperat. on 20-30 kuid mitte üle 37°C.

Veepuudusel tarvitatakse kasteleotust. Selleks laotatakse lina ühtlaselt sügisel või kevadel söödetud karja- või heinamaale. Pektoosi halgastajaiks on siin peamiselt seened. Kasteleotus annab pehme, ketramiskohase kiu. Peale bioloogilise leotusviisi on tuntud ka keemilised ja mehaanilised viisid kiu eraldamiseks. Märgi linavarsi kuivatatakse heina- või karjamaal ka kõrrepõllul püsti või laotatakse lahtivõetuld linapeod õhukeselt küljeli. Kuivatatud ning pleekinud varred viiakse varjule. Enne murdmist kuivatatakse linavarsi ettevaatlikult temperatuuris mitte üle 65 kraadi C. Lina murtakse sooneliste rullidega linaajamismasinais või lõuguti" all. Et linakiud on vastupidavam, kui ta sisaldab niiskust 9-13%, tuleb murtud lina jätta niiskumiseks 2-4 nädalaks seisma ja siis ropsimisel linaluudest puhastada (koha ropsi da tuleb ainult väheleotatud lina). Ropsimiseks tarvitatakse ümberaetavad lina-virri. Kangasteks nõutavate peente lõngade saamiseks eraldatakse lühemad kiud -takud-kolkmeist linakammi abil ja peenendatakse kiudu lina harjaga sugamise teel. Linaharimine toimub peamiselt lina kasvatajate poolt kodusel teel; tööstuslikke ettevõtteid toorlina töötamiseks Eestis on 5 (1934a.)

S o r t i m i n e Lina headuse ja ühtluse tõstmiseks kehtivad Eestis, lina ja linaseemnete hoiu ja veo kontrolli seadus (RT 1931 Nr. 44) ja selle põhjal antud määrused. Nende täitmise järele valvab põllutööministeerium. Sortimise aluseks tar-

vitatakse riiklikke standardproove. Neis eristatakse järgmisi sorte. Petseri, Võru ja eesti hofs (varemni Eesti liivi) l.

Petsere ja Võru lina on ühtlaselt pleegitatud ja seega värviühtlane. Võru lina on kahemini kaste käes pleekinud ja seetõttu nõrgema, pehmema kiuga, eesti hofs, mis pärit teistest kohtadest on värvilt ebahühtlane, roheliste laikudega, osalt peen ja pehme, osalt kare. Vastavalt kiu tehnilistele omadustele (vastupidavus, õlikus, puhtus, takusisaldus, ühtlus) jaotatakse iga pealiik veel 6 sorti, märkidega: GR, HD, D, OD, LOD, Põhisort on R-ristheim, mille kiud on ühtlane, terve, pealjaspeene, vastupidav, läikiv, õlikas, vähemalt 40sm. pikk, ühtlane, venitamata, ühetasaste tiivaotstega, lahe ja sõlmedeta, täiesti puhas luust, kui ka takust, ja muust madalama väärtusega kiust; ta ei tohi olla rabamisel pekstud ega karvane, ei tohi sisaldada pemaka või pruuni värvusega kiude, peab andma sugemismasinal 50-55% pikke kiude.

HD- hofsdreiband (rahva suus -austreibant) - on vähem ühtlane ja õlikas, vähemalt 35 sm. pikk, peab sugemismasinal andma 40-45% pika kiu-

D-dreiband - on ebahühtlase, vastupidavuse ja pikkusega sisaldab punakat ja pruunikat tooni, ei tohi sisaldada luid ega lahtist takku, pikkus vähemalt 30sm. peab andma sugemismasinal 30-35% pika kiu.

GD- ordinaar-dreiband - on vastupidavuselt, pikkuselt ja puhtuselt ebahühtlane, annab sugemismasinal 20-25% pika kiu, kaketratakse sageli sugemata.

LOD- liivi ordinaar-dreiband - on ebahühtlane, annab sugemismasinal 10-15% pika kiu, kedratakse harilikult sugemata, sest ta on ebahühtlase ja nõrga vastupidavusega. G- (sks Geschnitten, rahva keeles snitt) kõrgeim sort, mida saadakse ainult paremail aastail. Lühike ja sasisitud kiud annab takku mis jaotatakse 4 sorti.

Taku prakki tähendatakse märgiga H

Linaharja tarvitatakse linakiudude sugemiseks. See on 70-80 sm. pikkune laud, keskel või kummaski otsas raudpiide sarjaga, millest linapeo korduvalt läbi tõmmatakse.

Linaharimis-masinaist oleks tuntuimad:

1) linamurdmismasinaid-puurullidega käsitsi või hobuse jõul ümberaetavad või raudrullidega jõumasina abil töötavad masinaid linakiu esialgseks puitollusest vabastamiseks ja linavarte murdmiseks.

2) Puhastamis ropsimismasinaid (virrid) keerleva võlli külge kinnitatud ropsimismõõkadega kiu lõplikuks eraldamiseks linaluust.

3) Kombineeritud linad, mis murravad linavarsi ja harivad kiu puhtaks, näit: Etrich'i Helsingi von Steenkist'e masin)

Linakitkumismasinaid masinaid tarvitatakse lina koristamise kiirendamiseks ja hõlbustamiseks (Ameerikas, Saksamaal).

Linaraats on (linaraaps) kammikujuline puu või raudpäädega tööriist, lina kupardamiseks. Linaraatsi tarvitatakse kas aluse (pingi või puki) külge kinnitatult või tööriistana, millega pingi või puki külge kinnitatud linapool kuprad maha lüüakse.

Haigustest ja röövikutest on tähtsamad:

Lina-pigirooste (linarooste) - Melampsora linitavoline roostehaigus. Lina lehtedel ja vartel rikub linakiude.

Linaöölane (Plusia gamma) liblikas öölaste sugukonnast. Lendab maist oktoobrini ja muneb üksikult kuni 40<sup>0</sup> rohekat muna taimelehtede alusele küljele; 14 päeva hiljemini kooruvad munadest röövikud (linaussid), kelle kahjustuse all kannatavad linad. Nelja nädala pärast nukkub röövik ja paarnädalat hiljemini ilmub nukust liblikas. Lina-öölase viimane hulgaline esinemine Eestis oli 1922a-Petserimaal. Tõrjeks soovitatakse umbrohtude hävitamist ja röövikute ilmumisel kaltsiumarsenaadiga tolmutamist; on aga mainitud korraldusvõtted hilinenud ja röövikud nukkunud siis tuleb põldu nukkude surmamiseks rullida raske rulliga.

+++++

000000

ooo

K A N E P :

=====

Küljelt vaadatuna :


ff - kiu keskkocht

f' - kõvasti litsutud kiud


e, e' - otsad

y, e - haraline ots.

.....



Kanepi kiu läbilõiked :



g - wees

e - tühiruum

g' - joodis ja väävelhap= pes.

.....

## K a n e p .

=====

Kanepid (*Cannabis sativa*) on 2 seltsi kiu järele s.o. maskuliinsed ja feminiinsed. Maskuliinsed annavad peenemad kiud, feminiinsed aga paksemad kiud, kuna viimased jäetakse kauemaks ajaks põllule kasvama, et seemned täielikult küpseks, sellepärast on ka kiud jäme kõva ja murduv. Elementaarsed kiud on 16-30 mikr. jämedused, kergelt puustunud, seesmine kanal on kaunis lai, kiu pind on põigiti voldiline, mitmekihiline, tihti isegi eriosades; põlvedega (litsutuna), otsad tihtipealsalt teravad kas üksikud või harulised, (joon )

Höhnel juhib sellele tähelepanu, et põhjamaade kanepi kiud on harva otstest harulised, kuna lõunamaade kanepi kiud (Itaalia, Hispaania) on peaaegu kõik haruliste otstega.

Schweizeri reaktiivis kiud tublisti tursub, kuid ei sula vaid jaguneb mitmesse kihti. Põiklõiked kujutavad hästikokkukasvanud gruppe ja ebahühtlasi mitmenurgelisi osi, mille nurgad nuridad (joon ), ning voldiliste ja tihtipeale harulise kanaliga. Joodi ja väävelhappe segu mõjul on läbilõige sinine kollase äärega. Küljelt vaadates on lina ja kanepit raske üksteisest eraldada. Gramer juhib tähelepanu sellele, et kanepi varres on pruunikad kanalid (s, e joon ), peenelt liivane väliskihi ehitus varres ja et varres on kaunis palju juuskarvu. (h joon ). Kuid see on väga haruldane omadus.

Väga kerge on Visneri meetodiga väävli-ja kroomhappe mõjul eraldada lina kanepist. Lina kiud tursumise juures kujutab enesest väga kitsast, väljapaistvat, osalt lainelist, osalt aga mittekorrapäraseid tsik-tsakke omavat niit (joon )


Kiududes, mis võetud juba kantud riidest jääb seesmine kanal sirgeks, kuid liivakaks või nagu

RAHVA  
KOSK

Kanep. Osa välis-  
kihti :

h - "wuntsiga"  
ja all  
pruunikad ka=  
nalid.

.....



Kanep -  
Wisner'i reaktiivis :

a, b - väliskihi  
jäänused  
5 - kiu ots-.



.....



oleks ta peene teraline. Põlved ja ühenduskohad muutuvad suurteks pragudeks (joon). Kanepi kiududes seesmine kanal muutub sirgeks tublisti paisunud, tihti mitte painutatud laineliseks toruks (joon ), mis enne lõpulikku sulamist laieneb.

Lõunamaadel kultiveeritakse Cannabis indica lina , mis aga meie linast on halvem ja sellepärast läheb ta peasjalikult hashishi valmistamiseks. Itaalia kanepi kiud on paremad ja selle kanepi seemneist valmistatakse kanepiõli. Kanepit tarvitatakse tekstiiltööstuses kaunis vähe, kuna temast valmistatakse rohkem köisi. Ta on üheaastane taim, varrest kuni 3 meetrit pikk. Tema ümbertöötamisprotsess sarnaneb lina ümbertöötamisele. Kiude võib temast eraldada ka sõrmedega.

.....

-----

...

.

J U T E ,

=====


(mikroskoobi  
all . )

f - osa seesmisest  
kanalist


f' - sama, katkend

c - kiu otsad

g - läbilõiked



.....



Jute elementaar=  
kiud :

Suurendatud x 400.

Ebaühtlane ka=  
naal, mis paigu=  
ti täitsa puudub.

.....

## J u t e .

Jute kuulub Tiliaceae (Ccapsularis, olitorius) liiki ja mitmeseltsiliste Corchorus'te hulka. Ta on pärit Indiast. Taim pikkus on 4½ meetr., varre diameeter 25 mm. Tehnilised kiud on väga pikad ja värvil hõbe-kollaka kuni kollakas-pruuni värvini. Ta koosneb lühikestest kuni 5mm. elementaarkiududest, mis 17-23 mikr. jämedad.

Tema pinnakiht ei koosne mitte tselluloosist vaid bastosist, tal pole jagusid, kuid ta on ebaühtlase jämedusega, nõnda et ühes ja selles samas kius on laia ja osalt ilma kanalita kohti. (joon ). Kiu otsad on ümmargused ning paksemad. Jute on väga puustunud, mille tõttu jute saadused ka ruttu murduvad ja lagunevad. Läbilõike (joon ) osad on kõvasti kokku kasvanud gruppidesse ja nad kujutavad mitmekandilisi osi, mille nurkad teravad ning seesmiste mitmesuguste läbimõõ- tudega ümmarguste kanalitega.

Schweizeri reaktiiv, joodi ja väävelhappe segu mõjul muutuvad kiud kas kollaseks, tumeroheliseks või pruuniks.

Jute kogumisel, lõigatakse ta sirbiga päris maapinna juurest, ajal mil taim on päikese poole kallakus, ja peale puhastamist leotatakse 8-10 päeva. Siis murtakse puustunud koor katki ja kiud tõmmatakse käsitsi korruga välja, peale selle kuivatatakse ja pakitakse kiud umbes 175 kg kollidesse, mis vabrikus avatakse enne ümbertöötamist, Ümbertöötamissüsteeme on 2:

Inglise meetodi järele kiud lõigatakse 76sm. pikkusteks ja siis toimitakse nagu lina ümbertöötamise juures.

Austria ja Saksamaa meetodi järele lõigatakse

kiud 25-35 sm. pikkuseks ja siis järgneb sama protsess nagu linagi juures.

Lõng numereeritakse inglise süsteemil nagu linagi. Skoti meetodi järele jute jätiste lõnga numereerimine oleks: mitu inglise naela kaalub 48 pasmat a 300 jardi=14400 jardi. Jute, lina ja kanepi jätistest on valmistatud "kosmos" villa n.n. loomuliku villa surrogaati s.o. kunstvilla.

Jute heledavärviline kiud on kallim, kuna tume on odava,-


.....  
=====  
oo

Kiud mikrooskoopia all

- P - kühveldi vaadeldav
- P' - ebatüüpiline vaadeldav kiud
- P'' - liiga lühike vaadeldav kiud
- P''' - väga lühike vaadeldav kiud
- P'''' - kühveldi vaadeldav kiud
- P''''' - jute kiud
- P'''''' - lina kiud
- P''''''' - kanepi kiud
- P'''''''' - vaadeldav kiud

G A M B O .

=====



Kiud mikroskoobi all :

- f, e - küljelt vaadatuna
- f' - ebäühtlase seesmise kanaliga
- F' - liiga laia seesmise kanaliga
- f'' - väga kitsa seesmise kanaliga
- f''' - katkendilise seesmise kanaliga
- e - lai ots a härudega
- e' - kitsas kiu ots
- g - läbilõige laia kanaliga
- g' - väga kitsa kanaliga
- m - vahepealse kiu osa.

...

Hõrgese kiud.

G a m b o .

Gambo (Cambohanf), Ambaree fibre, Bimlipatam) on Hibiscus cannabinus taim, mis väga sarnaneb jutele. Ta on helekollast kuni kollakaspruuni värvi, ebäühtlaselt puustunud. Elementaarkiud on kuni 6 mm pikad, 14-20 mikrooni jämedad, paksemate, vahel haruliste, harva teravate otsadega (joon ). Vahepealne kanal on ebäühtlane, paiguti lai ja kohati täitsa katkenud (joon f"). Läbilõike osad on tublisti kokku kasvanud, mitmekandilised, teravad, kuid vahel ka nürivate nurkadega. Keskmise kanal ei paista selgelt välja. Tihti nimetatakse Gamboks ka Abelmoschus ja Urena taimi. Nende kiudude vahel leidub ka kristalle, mida aga jutes pole kunagi märgata.

oooooooo

oooo

::

## N õ g e s e - k i u d .

---

Sellesse seltsi kuulub ka meie harilik nõges (*Urtica dioica*) ning ramii. Harilikust nõgesest saame kaunis peened, painduvad, õrnad, pikad ja ühtlaselt tugevad kiud, kuid nende kultiveerimine ja nende kasutamine kiuainena ei tasu ennast sellepärast, et nõgeses on liiga vähe neid kiude ja teiseks on neid raske korjata. Nendes kiududes on pikuti, otse või viltu triibud (joon ), tihti litsunud, kohati kitsamad ning otsad kas lusika või labida kujuliselt laiad.



Ta ei ole puustunud, tihti sisaldab väikesi kristall tükke. Läbilõike osad on korraldult gruppides, pikk-ovaali kujulised, jämedus 30-60 mikrooni (J. Möller'i järel isegi kuni 120 mikrooni).

---

oooooooo

!!!

R A M I I .



Küljelt vaadatuna :

A, B - wees

C - Schweizer'i reaktiivis

A - kiu keskkoht laia kana-  
liga

B - kiu ots

f - põlw

r - põik-triibud

l - seesmine kanaal.



## R A M I I .

-----

Ramii, hiina nõgese (China grass, rhou-ma) kiud saadakse Boemeria nivea Gaud ja Boemeria tenacissima Gaud taimede varrest. Ta on pärit Hiinast, Borneost, Sumatralt ja Jaavalt, kuid teda kultiveeritakse praegu ka Ameerikas, Austraalias, Alziiris, Indias, Jaapanis ja Euroopas. Hiinas teda kultiveeritakse peasjalikult Jan-Ze-Kiang mägedel ja Huango ümbruskonnas.

Ta on väga pikk, kuni  $2\frac{1}{2}$  meetrit, vastupidav, õrn ja siidine, millel on teatud arvul ka puuvilla, lina ja siidi omadusi. Noores taimes on ainult 1-2% puhtaid kiude ja sellepärast seda taime tarvitatakse kaunis vähesel määral tekstiilialal. Puhastatud ramii koosneb õrna-valgestest, väga peenetest ja läikivaist kiududest. Elementaar kiudude jämedus on 20-80 mikrooni s.o. üks kõige laiemaid kiude mis tekstiil tööstuses tarvitatakse, - Seesmine kanal on laiusest ebahütlane, tema seinad on suurte voltidega ja triipudega (joon ) puustumata, ja kiud otsad on paksud ja ümarikud.

Schveizeri reaktsiooni mõjul muutub ta seesmine kanal kollakas roheliseks, kuna väline pinnakiht läheb spiraalikujuliseks ja muutub värvilt siniseks. (joon ). Läbilõiked (joon- ) on tihti üksteisest eraldunud, osalt aga gruppides, pikergused, ebahütlaselt jaotatud, mitmekandilised osad. Joodi ja väävelhappe segu mõju nendesse on näha joon.

Turule tuleb ramii-kiud 300-400 kg. kollides, kuid nad ei sisalda puhast kiivainet vaid selles on veel  $\frac{1}{3}$  taime vaiku, mis on kuivatata-

Ramii kiudude

läbilõiked :

A, B - wees

A - üksikud kõlb=matud kiud


B - kiudude grupid

C - joodi ja vää=velhappes

a - tumesinine pind  
veel sulamata

b - helesinine pind  
juba sulanud

c - kanaal kollas=kas-roheliste  
äärtega ja  
kuld-kollase se=guainega.




Ramii kiu läbilõige :

Suurendatud :

x 200.

.....



tud ühes kiuga. Peale algümbertöötamist ket-  
ratakse kiud niiskelt kuni 100 numbrini meet-  
rilise süsteemi järgi s.o. 100 topsi a 1000  
meetrit kaalub 1 kg. või teiste sõnadega 100  
metr. kaalub 1 gramm.

Ramiist valmistatud riiet nimetatakse ing-  
lise keeles Grascloth.

Ramiile väga sarnanev kiud on roa kiud, mis  
kuulub Pipturus argenteus liiki.

oooooooooooooooooooooooooooo

=====



-----

oo

..

1 - ...  
2 - ...  
3 - ...  
4 - ...  
5 - ...  
6 - ...  
7 - ...  
8 - ...

H U M A L .



-- - Kiud mikroskoobi all :

f - jämedate keskmine jagu

f' - peenete keskmine jagu

e - jämeda ots

e' - peenikese ots

b - katked

q - läbilõiked

pr - seesmise kanali aine.

.....

## HUMALA - KIUD .

---

Humala (*Humulus lupulus* L.) taimekiud, tarvitatakse paberitööstuses Nördlingeni meetodi järel ümbertöötatult. Kiu on tumesinisest värvi, õhukesepinnalise, siledad ja jämeduselt 23-30 mikrooni (joon ) mitte puustunud, otsad laiad ja rohkem ümarikud.

Harva tuleb ette, et peenikest kiudude seinad oleksid paksud, (joon ). Läbilõiked on pikergused, elliptilised, kitsad. Jaapani paberikiud täpa ja kodaj saadakse *Broussonetia papyrifera* Vent taimest. Nendest valmistatakse väga ilusaid riideid ja head paberit. Tehniline kiud on hall-valge või kollakat värvi (joon ). Kanalis on piim-aine. Elementaar kiudude pikkus 1-2 sm. ja rohkem, paksud või ka õhukeseseintega lindisarnase kanaliga, mis keerutatud puuvilla kiule sarnaselt, mitte puustunud, otsad teravad, põlved litsutud ja tsik-tsak kujuliste voltidega. Välispinna kiht kujutab enesest vaba põhjata kotisarnast katet (joon ja ) mis ka nimetatud kiu iseäraline omadus. Nendes kiududes on kristallollusi, sooli ja piimainet. Läbilõiked kujutavad ebaühtlasi osi üksikult või gruppides. Need kujud on kas litsutud kolme või mitmenurgelised ümarguste nurkadega (joon. ). Kiul on puuvilla ja lina omadusi.

---

oooooooooooo o

=====


ooo

BROUSSONETIA -  
PAPYRIFERA.

- =====  
kr-kr' - kaalisoola  
kristallid  
f - jämeda seintega  
kiud  
e - kiudude otsad  
m - kohev pinna  
kiht  
l - seesmine kanal  
v - põlved  
f'-f'' - õhukeste sein-  
tega, lindisar-  
nane

f''' - keerutatud nagu puu-  
will

ms - tükki piimakanalist.



20.



Läbilõiked :

- g' - paksud kiud  
g - peened kiud  
Q - üksikud kiud  
m - kohev pinna-  
kiht (nahk)  
x - sama, kuid  
kiuta  
ms - piimaaine ka-  
nalid  
kr-kr' - kaalisoola  
kristallid  
p - rakukiud.

.....

## S U N N .

=====

Sunn on India , Ida-India , Kalkutta, Mad-rasi, Bombay, Conkanee või buuri kanep. Ghore sun, Taag, Chin-pat, Chumese, Salfetti kuulub *Chrotalaria juncea* L. taime liiki, mille istanduste rajoonides valmistatakse riidet, kuna Euroopas (Inglis-ja Prantsusmaal) ning Ameerikas kirjutuspaberit, köisi ja kotiriidet. Ta koosneb karedatest lume-halli-terase värvilistest kiududest ja peentest kollakas-halli värviga ja läikivaist kiududest. Viimased on 4-8 mm pikad ja 25-30 mikr. jämedad. otsad ümmargused ja paksud.

Joodi ja väävelhappe mõjul ilmneb sulav koore-sarnane kiht peale kus jookseb välja sinine tselluloosimass, kuna seesmine kanal jääb endiselt kollakas-roheliseks. Läbilõiked sarnanevad väga kanepi omadele s.o. kas ovaali või ümmarguste otsadega kolmnurgad. Lai seesmine kanal ja väga paks välimine kiht on need mille järgi on kerge sunni eraldada kanepist.

.....

-----

oooo

oo

## Hispaania -drokk.

-----

Hispaania-drokk (*Spartium junceum* L). kiud saadakse nimetatud taime pikkadest võrgu ja sõelasarnastest okstest, Kiud on peenikesed õrnad, valget värvi ja hea materjal kirjutuspaperi valmistamiseks. Selles taimes on kaht seltsi kiude: peentes kiududes on läbilõiked mitmesugused, mitmenurgelised, kuna jämedates kiududes osad on ovaalsed ja laia kanaliga. Kõiki- des kiududes on näha kaks kiukihti: välimine kiht on õhuke, puustunud ja seesmine on tselluloosist, mis ongi nimetatud kiu peaiseloomustavaks omaduseks. Läbilõige sarnaneb ka kanepi omale, kuid on palju väiksem.



⊕+++++

-----  
o oooooo

...



MITSUMATA .



Kiud mikroskoobi all :

e - kiu otsad

m - keskmised osad.

.....

M i t s u m a t a .

---

Jaapani kiud: Mitsumata, mis kuulub Edgeworthia papyrifera Miqui (Thymelaeaceae) liiki, on tuntud ka Euroopas ning sellest valmistatakse väga peent paberit. Kiudude paksus on 4-18 mikrooni (joon ) Otsad on harilikult ümarikud, laiad, harva teravad, tihti kahvli-sarnased, tursunud otsadega. seesmine kanal on sageli katkendline ja seinte paksus egaühtlane. Kiud pole puustunud ja on kaunis vastupidav.

\*\*\*\*\*

+++++++


ooooo

ooo

.

MANILLA

KANEPI.



- f - kiu osad küljelt vaadatuna  
 f' - litsitud kiud  
 g' - jämedate läbilõiked  
 g - peenete läbilõiked  
 i - valge aine, millega kiud täidetud  
 s - stigmad kanalis  
 s' - stigmad küljelt vaadatuna


g - stigmade sügavused.

Manilla - kanepi

"Stigmaatid" :

Suurendatud :

x 400.



24.

...

## M a n i l l - k a n e p .

-----

Manila kanep (banaani-kiud ) Plantain fibre, Siam hemp, Menado hemp, Abaca, White rope, on kiud, mis kuulub Musa tekstilis taimestikku ja mille päritolu on Filippiini saared. See taim annab kolme sorti kiude:

1 Bandala, jäme, kare ja tugev kiud, mis läheb kõite valmistamiseks (taimevälisodadest).

II. Lupis (taime keskmistest osadest) ja  
III. Tupoz (taime seesmistest osadest) õrnad ja peened kiud.

Nendest kiududest saadakse kõige parimad laeva köied, sest ta on väga tugev ja kaalult kerge materjal. Karedate kiudude pikkud ulatub kuni 7 meetrini, peente aga 1-2 mtr. Kiud on vähe veniv, läikiv kollakat ja valkjat värvi, väga sile nagu hobuse saba kiud (joon ) teravate otsadega. Läbilõiked on katkendlise ja laia kanaliga (joon ) ja tihti väikeste ruudukestega (joon q ). Kiu jämedus on 12-40 mikroni. Välimuselt ta sarnaneb Uus-Meremaa linalle, mis turul vähe müügil, ja Pita kiule. Uus-Meremaa kiust ta erineb laia kanali ja Pita kiust oma teravate kiu otstega. Manilla kanepi kiud sisaldavad kivinenud platesid (stegmata), mida on kerge leida põletatud kiu tuhost (joon s's ). Sageli müüakse Manilla kanepi asemel Pita kiud või sellest valmistatud saadusi, mis aga palju nõrgemad tugevast Manilla kanepi kiust.

oooooooooooooooooooo


-----

++++

..

P I T A - kiud.

=====



*Agave americana.*

m - kiudude kekskoht

e - kiudude otsad

g - kiudude läbilõiked.

.....

## P i t a j a S i s a l .

---

Pitat tihti valesti nimetatakse ka aloeks. See on kiud, mida saadakse 100 aastase meksiko aloe taime lehtedest n.n. agave americana. Jukatani poolsaarelt ja Lääne-India saartelt saadakse teistest Agave taimedest kiude, samuti kui ka tema sugukonda kuuluvast Fourcroya cubensis ja Fourcroya gigantea taimedest, mida Sisali sadama järele nimetatakse Sisal'iks. (loe Saial) või meksiko rohuks, Henequin, Losquil või siid-rohuks. Müügi juures ei tehta suurt vahet Pita ja Sisali vahel. Pita (joon ) ja temale sarnanev Sisal (joon ) omab kius põõgiti triibud, kuna Pita on ilma põik triipudeta. Pita tehniline kiud on kare, kollakat värvi, elastne, ja sellest valmistatakse köisi, väga jämedat ja karedat riiet ning vörke. Ta sarnaneb hobuse saba jõhvile ja kõige rohkem tarvatakse seda harjade valmistamiseks. Kiu kanal on õhukeste seintega, otsad on nürid ja laiad ning puustunud. Kiu jämedus on 7-28 mikr. (joon m e )

Läbilõiked on mitmekandilised, suuremalt osalt teravnurksed (joon q) .Väga iseloomustav nii Pita kui ka Sisal kiule on see, et nendes on väga suured tsilindri kujulised kristall-tükid, mida võib isegi mikroskoobita tähele panna.

+++++++ +

=====  
o o o o o o  
=====  
o o o o o o

..

S I S A L .

=====


Kiud :

m - osa pikast kiust  
laia kanaliga


m' - osa lühikesest  
paksuseinalisest  
kiust

e - otsad

kr - kaali kristallid  
ja nende killud.



...



Sisali tehnilise  
kiu läbilõige.

Suurendatud :

x 400 .

, . . . . .

T a m p i c o .

-----

Tampico (Hondura kanep) Ixtle või Ixtle  
on kiudude nimetus, mida saadakse osalt Aga-  
ve osalt ka Bromelia ananas, Bromelia Kera-  
tas taimedest.

, ,

=====

o o o o o o o o

. . .



UUS - MEREMAA LINA.

=====

Kiud :

f - osad mitmesu=  
gustest kiudu=  
dest

e - otsad

p - rakk


Q - läbilõige

ep - epidermikiht

c - kutikula

p' - lehe rakud.

.....



Uus Meremaa lina  
Lehekiu läbilõige.

Preparaat  
värvitud.

.....



UUS MEREMAA KESK-  
RAHVA TULOLOO

3. Sanseveri-kiud.

Uus-Meremaalina.

Uus-Meremaa lina kiud saadakse Phormium tenax taime lehtedest. Teda ei tarvitata palju tekstiil-tööstuses, kuna tema võistlejaks on Pita kiud oma parema kvaliteediga. Uus-Meremaa lina kiude on kolm seltsi, mille omadused erinevad: Harake lagendikelt, Paritanewha mägedelt ja Tihore viljarikastelt maaaladelt. Uus-Meremaa lina sarnaneb Manilla kanepile. Ta on hästi puustunud ja koosneb "nahaalustest kiu tupsudest (joon qf.) või lehtede imu tupsudest. Esimesed on siledad ja paksud, väga kitsa kanaliga ja teravate otsadega. läbilõike osad on kõvasti teine-teise küljes, kokkupressitud, ümmargused või mitmenurgelised nürivate nurkadega (joon ), seesmine kanal kitsas ja ümmargune. Uus-M. lina sarnaneb aloe ja Sansewerie kiududele.

J u k k a (Aafrika) Bajonet faser, Hargras on ooooooooooooooooooooo

(Silla kuulub ka ...). Seda tarvitatakse kõige ... valmistamiseks. Kiud on 10-11 ... , väga puustunud, kitsa seesmise kanaliga, teravate otsadega. Läbilõike on mitmekandilised ja teravate nurkadega.

P a n d a s a kiud on Pandanus ed ... stissium ja Pandanus utilis taimelehtedest. Teda tarvitatakse pörandemassiide valmistamiseks ja kohviistandustes kohvi kollide sidumiseks.

## S a n s i v e r i - k i u d .

Sansiveri kiud kuuluvad Bowstring hemp, Bogenstrang hanf, Moorva fibre, Murva, Mazul, murgavi, Goni, Aafrika kanepi taimedela ja seeditõttu ongi eksitus nimetada seda aloe kiuks. Ta on ilus, hea ja tugev kiud, Sanseweria quineensis Willd'i taimede lehtedest. Elementaarkiud on peened, õhukeste seintega, otasad teravad, läbilõike mitmekandilised, nagu seesminegi kanal.

Joot ja väävelhappe ei mõju ta seesmisele osale sugun.

Aloe - Aloehanf, Mauritiushanf saadakse Aloe Perfoliatus. Ta sarnaneb sedavõrd eelmistele, et raske on teistest eraldada.


Ananasi kiud on Ananassa sativa taimest, mida nimetatakse ka siid-rohuks (silkgras) ja mis jaguneb kahte kiu seltsi: kitsa kanaliga ja terava otstega ja teised karedad kiud, jämedad ja puustunud. Läbilõike kujud on gruppeerunud ja seesmine kanal näib liht punktina.

J u k k a (Aadami nõel) Bajonet faser, Bärgrass on kiud Jukka gloriosa L. taimest. (Siia kuulub ka Yucca filamentosa jt.). Seda tarvitatakse kõie ja kirjutamispaberi valmistamiseks. Kiud on 10-11 mikrooni jämedad, väga puustunud, kitsa seesmise kanaliga, teravate otsadega. Läbilõiked on mitmekandilised ja teravate nurkadega.

P a n d a n u s kiud on Pandanus odoratissimus ja Pandanus Utilis taimedest. Teda tarvitatakse pörandamattide valmistamiseks ja kohviistandustes kohvi kollide sidumiseks.

ESPARTO .--

=====



Kiud :

- M - keskmine kiu osa
- e - otsad
- o - ülemine naha-kiud
- g - tükk kiud
- p - kiud
- h - juus.

.....

Püha Mauricia saartel seda tuntakse Vacona või Bacona nime all.

E s p a r t o v õ ð A l f a .Hispaania tai-  
me -Stipa tenaccissima, (samuti ka Ligaeum spat-  
tum) lehed, mis kogutakse Hispaanias ja Alziir-  
ris, tarvitatakse mattide valmistamiseks ja si-  
garite ümber panemiseks. Kiud on väga õhukesed  
ja tugevad ning selletõttu kõlbavad hästi ka  
kirjutuspaberi valmistamisel.

M a i s i l e h t e d e k i u d saadakse  
kukurusa kähkidest ja on väga hea materjal pabe-  
risaaduste valmistamisel. Iseäranis palju teks-  
tiilil tarvitavad neid Ameerika vabrikud.

P a l m i k i u d. Palmipuulehed sisaldavad  
väga palju tekstiiltööstuses tarvitata-  
vaid kiude.

Palmiviljast saadavat kiud nimetatakse  
kookus-kiuks või Coiir.

Selle pikkus on umbes 30 sm. ja punakas hal-  
li värvi, väga tugev, elastne, veekindel, kaa-  
lult kerge, kiude jämedus 10-16 mikrooni ja õhu-  
keste seintega. Temast valmistatakse peaasjali-  
kult köisi, põrandamatte, vaipu ja harju.

Piassava-kiud saadakse mitmesuguste tai-  
mede lehtedest nagu Lõuna-Ameerika ja Aafri-  
ka palmid, mis tuntakse järgmiste sortide nime  
all:

1 Bahia-Piassava või Monkey-grass, mis kuu-  
lub Attalea funifera Mart. liiki. Kiu jämedus on  
1 mm., tumehalli, ebaselget värvi, vähe elast-  
ne. tarvitatakse harjade, mattide ja jämedate  
kõite valmistamiseks.

11. Para Piassava, mis kuulub Leopoldiinia  
Piassava Wall., liiki on eelmisest palju pee-

peenem ja kvaliteedilt on ta Piassava kiududest kõige parem.

III .Kitul, Siiami oma kuulub Areuga sacchrifera Lab. liiki. Ta on musta värviline, hobuse saba jõhvi sarnane.

IV. Bassine, kuulub Borassu flabelliformis L.liiki.

V. Madagaskari-Piassava kuulub Dictyosperma fibrosum Wright liiki.

Siia võib juure lisada ka raphia või bambus kiud, mida saadakse mitmesugustest Raphia seltsidest. Neid tarvitavad aednikud taimede sidumiseks. Thrinax argentea liiki kuuluvast Panama taime kiududest valmistatakse materjali õlgkübarate jaoks, mida nimetatakse sama "Panama" nime järgil.

-----

+++++

OOOO

'''

--- M E R I N O

=====

Lamba will .



Mikroskoobi all:

- a - Imperial-kiud, kõige peenem (kahe aastasel meriinolambal on willa jämedusii mikrooni )
- b - talle willa-naha jäme kiud
- c-d - vähelaineline Ungari lamba will
- c - okas ( jämekiud )
- d - udemed pesadega
- f - tühi ruum pintsliisarnastel kiududel.

## W I L L .

=====

### L a m b a w i l l .

Müügil olev vill on suuremalt jaolt tõulammaste vill, mille algtouks oõid hispaania lambad metsikutest lambakarjadest, meriinid, milised jagunesid kahte eri tõugu: eskuriaal ja negreti lambad.

Lambad jaotatakse kahte üldgruppi:

1. - mäe või kohalikud lambad ja
2. - madalmaade lambad.

Esimesse rühma kuuluvad:

saksa kohalikud lambad

Hispaania (või meriino) lambad,

nende vill saadetakse turule kas mustalt, mis sisaldab 75-80% higi ja prahti või pestult. Vill pestakse enne lõikust lamba seljas, kus juures villast eraldub 40-60% mustust.

Mägi- või kohaliku lamba vill on väga peenikene ja väga laineline ning hästi kõlbulik kalevi valmistamiseks.

Teine, madalmaa lamba vill, on kaunis jäme, vähe laineline. Sellest tehakse kammgarn lõnga. Selles rühma kuuluvad järgmised lamba tõud:

Inglise pikavillaga lammas (scheviot)

Soo lammas (Elbe soodelt)

Niidu lammas (Luksenburgi jt.)



Zigai lammas (Ungari, Lõuna Venemaa jt.)

Peale ülaltähendatud lambaid saame tekstiiltoormaterjaliks veel järgmiste loomade karvu ja villu:

1. Angora kits (lõng-moger)
2. Kaschmir " (Kaschmir+lõng)
3. Tiibeti " ( " " )



ANGORA W I L L .



Mikroskoobi all :

M O O G E R .

sp - ajuaine pesad.

.....

4. Kodu kits
5. Kaamel
6. Laama, alpaka
7. Lehm ja vasikas
8. Jänes, kodujänes
9. Koerad (puudel)
10. Hobused
11. Sead.

Lamba vill ei sula soolhappes vaid ainult paisub. Samuti mõjub soolhape ka teistesse karvadesse. Keskmise konsentratsiooniga kroomhappe sulatistes sulab vill lühikese aja jooksul.


Kõik lambad omavad villakorra "runo", mis koosneb puhastest udemetest. Inglismaal on lambatõuge, kelle "runo" koosneb pikast siidisarnasest villast n.n. leisterist s.o. udemetest ja pikkadest siidkarvadest.

Tallevill, mis esimest korda maha lõigatud, evib loomulikult teravad otsad, kuna uuesti kasvaval villal seda enam ei ole. See esimesest lõikusest maha võetud vill pole vastupidav ja tarvitatakse vilditööstuses; samuti on haigetelt ja surnud lammastelt ning enne parkimist nahalt lõigatud vill alaväärtuslik. Juhul, kui sellist alaväärtuslikku villa segatakse enne ketramist hea villaga, siis on see villase lõnga võltsimine. Surnud lamba nahalt võetud villa võib eraldada sellest, et temas tingimata leidub eelparkimise jälgedena võõraid kiu olluseid. Terve lamba vill koosneb runost või kokkusõlminud villa korrast, mis püsib ka peale villa mahavõtmist. Karvad kasvavad lamba küljes väikeste tompudena, mis villa ja lamba kasvu ajal kleepuvad rasvaga ja siis nämetatud tombud omakorda sõlmuvad teineteisega tekitades tiheda korra. Peale esimest lõikust suureneb lambavilla lokkivus.

Villa välimuse järgi (lahtine, kinnine, normaalne, koonusline jne.) ja samuti ka seemise koosseisu järgi (selge, niidisarnane jne)

TALLINNA RESEKTSIOONIKOOL  
RÄARM

ORDOVA will.



33.

Mikroskoobi all :

Suurendatud :

x 200.

Okas ja väliskiud,  
pikuti läbilõiked.


, . . . .

Ordova willa  
surnud kiud.

Suurendatud :

x 200.

. . . . .



34.

võib asjatundja otsustada villa sorti.

Eriti tähtsad on alljärgnevad villa omadused:

I. Jämedus oleneb villa kiu põik-läbimõõdu suurusest ja sellejärele vill klassifitseeritakse järgmiselt:

Super-electra	15-17	mikrooni	jäme
Electra	17-20	"	"
Prima	20-23	"	"
Secunda	23-27	"	"
Tertia	27-33	"	"
Quarta	33-40	"	"

Endiseaja villamõõtjate asemel on nüüd tarvitusel mikroskoobiline mõõtmine. Praktikas võib otsustada kiu jämedust ka kiu kiharuse järele (lainete arv), kuna selle ja kiu jämeduse vahel on kaunis õige sõda. Nõnda näiteks 1 sm. pikkuses on:

Super electras	üle 11-ne	laine
Electras	9-10	"
Primas	7-9	"
Secundas	6-7	"
Tertias	5-6	"
Quartas	4-5	"

II. Kiu pikkus määratakse sirgeks tõmmatud kiu pikkuse ja staapeli kõrguse järele.

III. Laine-aste: normaalne, kõrge, nõrk jne. Suurema lainega kõlbab paremini aparaatse ketramise jaoks ja vähem laineline lainelise gamm-garni ketramiseks.

IV. Kiu paindumus-elastsus oleneb villa pealmise korra omadustest, millest oleneb jällegi see, kuivõrd ta peale niisutamist sirgub ja kuivõrd ta peale kuivatamist uuesti tõmbub endisesse asendisse.

V. Kiu ühtlus oleneb sellest, kuivõrd terve lamba vill on ühtlane kogu koosseisus. Tihti lamba nälgimise või haiguse tagajärjel villa kasvamine jääb osaliselt seisma, ja selkohal ilmub kius n.n. põlv, mis pärast, kui lammas paraneb

L A M B A will.

=====

Mikroskoobi all :

A - Lamba willast

G - okas kiud (mustad õhuga täidetud)

W - udeme juus, jäme 32 mikrooni, 8 iga 100 mikrooni peal



B - kitse willast

G - sama kui eelminegi

W - udemed 20 mikrooni, 6,5 iga 100 mikroonis

m - aju f - kiuline kiht

e - epiderm (ääred märkimata).



Lamba will :

Nagu joonises 35, kuid soojendatud kaaliumi aluses.

A - Lamba will.

B - Kitse will.

....

või saab uuesti küllaldaselt toitu, jätab põlve kiusse, kuna edaspidine kiu kasvamine areneb jälle ühetasaselt.

VI. Läige. Peenikeste kiudude läige on rohkem matt ja häbedane kuna jämedamatel kiududel on siidine läige. Kõige jämedamate kiudude ilusat läiget nimetatakse "klaasläikeks".

VII. Villa korra ühesugusus tähendab seda, et kogu lambavilla kattes on vill ühesugune. Parimad kohad villa ühtluse mõttes on esijalgade ülemosa, õlaosad ja küljed, kuna teise sordi alla kuuluvad kaela ja selja villad.

Meriino lamba vill koosneb ainult udemeist. Selle kiu jämedus (joon ) on 13-25 (kuni 40) mikrooni, näitab nagu oleksid täis peeni triipe, kuid nendel pole peakanalit. Triibud, mis asetuvad viltu, pole kogu pikkusel sirgjoones, vaid korratus asendis ja selletõttu kontuur näib astmelisena. Villa äratundmisel on vaja kindlaks teha augukeste kõrgus pikuti ning nende arv teatud pikkuses ühel poolel.

Meriino villas on neid 100 iga 10 mikrooni peal (umbes 8-12), angoora villakius aga 5. Kiu terava otsa poole ligemale vaadates, muutub augukeste arv. Kõvade kiudude juures (mida nimetatakse koera karvadeks) pole neid sageli üldse näha (joon ). Lihtlammaste kiududes on kas ajujuur või ajupesa; kitsad sõelasarnased augukesed teevad kiu pinna võrgu sarnaseks. Karva jämedus on 40-85 mkr. Alaväärtuslistel lammastel on villakord udematest ja kiududest, kuna Inglis kamvoki-leisteri vill koosneb ainult kiududest, mis kaunis peened.

Pikriinhape värvib looma karvad kollaseks. Väävelhappe ammoniaaksulatis villa ei sulata sugugi. Kange väävelhappe sulatis sulatab villa osaliselt võimite sugugi. Pikemaaja jooksul ja keetes purustavad soolhape ja väävelhapped villa, kuid lühikest aega sulatistes leotamine villale mõju ei avalda.

Lamba will :

- A - Leister'i lam-  
ba willakiud  
wees
- B - sama will kaa-  
liumi aluses
- g - lehma karva  
osad kaaliumi  
aluses.

.....


Lamba will :

Inglise Leister'i will.

Suurendatud :

x 200 .

.....



## Angoravill.

Angora vill ehk moger, on kas sirge või ühetasase lainega, peaausjalikult välimiselt otsalt, valge või pruun, siidine, väga pikk, koosneb kaunis peenikestest (12-20) mikrooni) ja karedamatest jämedamatest (25-50 mkr.) kiududest, kus tihti on sees ajukanal. Augukesi on välimise poolel 5 iga 100 mkr. ulatuses, (joon ).

## Kaschmiiri vill.


Kaschmiiri või Tiibeti kitse, Paschmina vill on 12-30 mkr. jäme, ligi 7 sm. Pikk, tihti Persia kitsedel on samasugune vill. Hiina kitsedel, kelle villa tihti tarvitatakse ka tööstustes on villas rohkem jämedaid kiude ja kaunis vähesel määral udemeid. Udemed on täis triipe, 30 mkr. jämedad, augukesed hamba sarnased kuni 7 hammast iga 100 mikroonis.

Lehma kary on kahte seltsi, peenike ja kare ning kiud on kanalita. Karedal kiul on väga lai ajukanal kitsaste ruutudega, mis täidetud õhuga, (sellepärast mustad). Peenikestel on katkendiline ajukanal ja väga kitsad augukesed (12 iga 100 mikroonis). Käredate kiudude jämedus on 100-120 mikrooni ja peenetel 65-68 mkr.



K A A M E L I will

=====



Camelus bactrianus .

Mikroskoobi all :

G - jäme kiud

W - udemed

ep - epidermi omad

f - pigmendi killud

m - ajukiud pigmendiga.

.....

Lamba villa erinevus kitse villast ja  
lõhmakarvast.

Kui soojendame kiud naatrium aluse segus, siis kiud tublisti tursuvad, kiu pind hakkab woolama värvita lindina ja selgesti erinevad ajuruudukesed, selgitavad kiu seltside erinevuse. Joonestuse Nr. on näha võrdlus. Lamba kiu ruudukesed on rohkem ümmargused ja väljapaistvad. Kitse kiu ruudukesed on pikergused paralleelses asendis. Joonistuses nr. on selgituseks palava kaalium aluse mõju leisteri lamba ja lehma karva kiududele. Lehma karva väikesed ajuruudukesed ühinesid vahedeta gruppidesse, mis on eraldatud ainult õhuga.

Kaameli will :


Mikroskoobi all :

Udemed.

Suurendatud

x 200.

.....



Kaameli will.

Mikroskoobi all :

O k a s .

Suurendatud :

x 200 .

.....

### K a a m e l i k a r v .

Kaameli karv koosneb karedatest karvadest ja õrnadest udemetest. Karvad on tumepruunid kuni musta värviliseni, jämedus 40-100 mikr, laia aju-kanaliga ja väga madalate välis aukudega.

Kiu kihis on pigmendi kilde. Udemel aga pole aju, ta on laineline, punakas- või kollakaspruuni värvi, jämedus 16-23 mikr. ja peente pikuti triipudega. Augukesed on kõrged teravkannalised viltu kiu pikkusele ja tihtipeale lõpevad terava otsaga.

W I I K U N .



Mikroskoobi all :

f - udemed

f' - juus (udeme ja juukse vahel)

g - okas (jäme karv)

.....



Walge alpaka.

Mikroskoobi all :

a - udem 15 mikrooni jäme, 9 igas 100-s mikroonis

b - okka peenjuus, 25 mikrooni jäme

c - üleminev juus, 25 mikrooni ajukanaliga


y, b, c - ajukanalite ääred, kaetud väga peenete põiktriibudega.

## L a a m a v i l l .

Laama vill erineb teistest sellega, et tihtipeale tema udemel on ka aju-aineid. Laama=karva kiude on kahte sorti, vikunj ja alpaka. Nende koosseis on üksteisele väga sarnane. Laamavill, mis turul müügil on õieti segu päris laama villast ja alpakast. Jäme kiud on 68-80 mikr. jäme, pehme, värvilt hall-kollane kuni kollakas-pruun, laia ajukanaliga (joon ja ). Laama kiude on kerge eraldada teistest kanali järäle, sest nendes on märgata väga peeni=kesi pikuti seisvaid triipe, mis aga peituvad teralises kanali segus, millest kanali küljed saavadki peen-hammaste kuju. (Joon. c) Udeme kiud on 14-18 mikr. jämedad, kollakas, väga sile, augukesed on siledate äärtega, tihtipeale aju=kanalita ja üksikute ajumassikildudega (joon. f ja f\*).

Lihtproovimine looma-kiudude eraldamiseks sünnib põletamisega, kusjuures kõik looma kiud annavad põlemisel põleva sarve lõhna. Kui aga looma kiudude hulgas on taimekiude, siis tuleb analüüs teha naatrium alusega või mikroskoopi=lisel teel.

KUNSTWILL.



Kiu osad mikroskoobi all.

- a - kohati rikutud osadega
- b - tüübiline kiu ots
- c - väga jäme kiud, iseloomustavate pragu-  
degaga
- d - üksikud kiud .

.....

## KUNSTVILLA.

Kunstvillaks nimetatakse tekstiil-tööstusele kõlbulikud kiud, mida saadakse vanade villa kaltsude purustamisega. Nendes on umbes 1/4 õiget villa ketramisomadustest ja neid harilikult segatakse õige villaga enne ketramist, et sellega teha villa riide toodang odavamaks. Schodiks nimetatakse puhtast riidest saadud kiude, kuna poolvillastest riidetest harutatud kiud kannavad alpaka või ekstrakt nime, mida saadakse karboneerimise teel. Mungonkiud, mida saadakse kalevisarnastest riidetest. Et oleks võimalik analüüsi teel eraldada, kas riie on puhtast villast või on sellesse segatud ka kunstvilla, selleks on vaja teha põhjalik analüüs asjatundja poolt, kes aga peab väga hoolikalt täitma antud ülesande eksituste ärahoidmiseks. Ta peab peaaesjalikult tähelepanema üksikute kiudude iseloomustavaid omadusi ja nende päritolu, kiu otsade asendit ja kuju, kiu pealmise kihi omadusi ja uurima nende loomulikke värvi. Kui ta uurimisel rebib riidetüki katki, siis peab ta silmas pidama, kuidas katkevad erikiud ja kogu riidetükk kahte jakku, ja sellejuures silmaspidama kiu otsade mängu. Kunstvilla kiu ots riide katkirebimise juures paistab mikroskoobi all pintslisarnasena s.o. ta otsad on mitmeharulised, nagu oleks ta tarvitamisest lõhkenud mitmesse ossa. Samuti on näha katkenud või murtud kohad kunstvilla kiududes triibud kas viltu, põigiti või pikuti. Rikutud kiududes võib tihti märgata augukeste puudust (joon ). Kiudude mitmevärvilisus on üks kindel tõendus sellest, et riie sisaldab kunstvilla, sellepeale vaatamata, et ta on hiljem uuesti ühes õigete villadega värvitud, olgu siis lõngana või valmisriidena. Kui kaheldakse, et riie sisaldab kunstvilla, mis juba enne prooviriide värvimist kord värvitud, siis tuleb seda leotada soolhappes ja sellega kindlaks



teha kiu algvärv.

Peale ülal tähendatud kiude on veel mitmesuguseid tekstiilkiude, mille hulgas võib nimetada ka soonekiud. Neid saadakse soonte lõikamisel väga kitsasteks kiududeks ja siis need ketratakse ühes villa või kanepi kiududega lõngaks. Ketratuna on see väga vastupidav ja läikiv lõng.

2) Pauli-vasesiid

3) Vürst Hvide von Donnersmarki viskoosiid.

4). Atsetaat-siid.

5). Shelatiin siid (Vandura siid).

Kunstsiidi sorte on väga palju, kuid ülal-tähendatud on rohkem tarvitusel.

Teisi kunstkiude, millest valmistatakse lõnga ja mis valmistatakse igasugustest materjalides võiks nimetada:

Faberist valmistatud kiude või õigemini õeldud niiti ja lõnga on mitmed seltal. "Faber-pael" saadakse vanadest paberitsest, puumassiist ja tselluloosist ning neid segades teiste kindainetega. Masse, mis hästi jahvatatakse kalandrites, segatakse veega ja siis valsituna märjalt lõigatakse kitsasteks ribadeks. Valmistamis meetodeid on mitu, näiteks:

1). Puhas naatrium paberi paal-riba keedetakse 6 tundi naatrium aluse segus (13 Baume järele).

2). Puhas vävelhappe paberi paal-riba keedetakse ka 6 tundi (13 Baume järele) vävelhappe naatriumis.

3). Puhas sulfaat paberi paal(sama nagu eelmine protsess).

Paal-riba, mis kombineeritud kolmest eelmisest kokku.

Sellisel valmistatud paberiribad lõigatakse kitsasteks-ribadeks ja siis poolitakse nad nelikandilise n.s. "rullile," mis asetatakse nüüd

keetamisemasinasse, mis keerleb tarviduse järele testud kiirusega. Sellisest pabermaterjalist valmistatakse järgmisi nimetusi:

## K u n s t k i u d .

Tähtsamaid ja rohkem levinenud kunstkiud on kunstsiidid. Nendest tähtsamad on:

- 1) Krahv Hilaire de Chardonetti nitro-kollodium siid (vaata käesoleva teose 11 osa 11 jagu).
- 2) Pauli-vasesiid
- 3) Vürst Hvido von Donnersmarki viskoosiid.
- 4). Atsetaat-siid.
- 5). Shelatiin siid (Vandura siid).

Kunstsiidi sorte on väga palju, kuid ülal tähendatud on rohkem tarvitusel.

Teisi kunstkiude, millest valmistatakse lõnga ja mis valmistatakse igasugustest materjalides võiks nimetada:

Paberist valmistatud kiude või õigemini öeldud niiti ja lõnga on mitmet seltsi. "Paber-pael" saadakse vanadest paberitsest, puumassist ja tselluloosist ning neid segades teiste kiudainetega. Mass, mis hästi jahvatatakse kalandrites, segatakse veega ja siis valsituna märjalt lõigatakse kitsasteks ribadeks. Valmistamis meetodeid on mitu, näiteks:

- 1). Puhas naatrium paberi pael-riba keedetakse 6 tundi naatrium aluse segus (13 Baume järele).
- 2). Puhas väävelhappe paberi pael-riba keedetakse ka 6 tundi (13 Baume järele) väävelhappe naatriumis.
- 3). Puhas sulfaat paberi pael (sama nagu eelmine protsess).  
Pael-riba, mis kombineeritud kolmest eelmisest kokku.

Selliselst valmistatud paberiribad lõigatakse kitsasteks-ribadeks ja siis poolitakse nad neelikandilise n.n. "rullile," mis asetatakse nüüd

ketramismasinasse, mis keerleb tarviduse järele teatud kiirusega. Sellisest pabermaterjalist valmistatud lõngad kannavad järgmisi nimetusi:

Kiu lõng  
Keiloliin lõng  
Tekstilloosi lõng  
Silvaliini lõng  
Tekstilliin lõng  
Tekstiliit lõng  
Zelluloon lõng

Mineraalkiududest valmistatakse mitmesuguseid lõngasid, klaas- ja metallid. Asbest (mineraal kiud) kasutatakse ka kettamise juures teiste tekstiililõngadega). Siis tehakse lõnga veel mitmesugustest segudest, kus õlge, turvast ja igasugust prahti. Isegi männi nõeltest saadakse lõnga. Jaapani paberikiud Tapa ja Kodaj saadakse Brousonetia-papyrifera-Vent taimest. Nendest valmistatakse väga ilusaid riideid ja head paberit. Tehniline kiud on hall-valge või kollakat värvi, mida kasutatakse peamiselt tekstiilide valmistamiseks. Samuti valmistatakse klaasist mitmeks otstarbeks klaasvatti.

Kullast, hõbedast ja teistest kallitest metallidest valmistatakse kallist riidet kirikutele ja muuks otstarbeks, kuna vase-, rana- ja teiste alaväärtuslike metallide niitidest valmistatakse sõelu, võrke, odavaid paelu, matte ja teisi selliseid asju.

oooooooooooo

+++++

on

## Mineraal kiudained.

---

Mineraalkiudaineid on vähe ja nendest leia-  
vad tarvitamist peaausjalikult asbest, klaas ja  
metallid.

Asbest(mineraal) on kaltsium-magnium sili-  
kaat( $\text{CaMg Si O}$ ).

Tal on kergesti eralduvad ja kaunis pikad kris-  
tallid, mis painduvad ja selletõttu neid võib  
tarvitada, kēdrates koos taimekiududega ja rii-  
deks kududes. Ta on väga tulekindel ja kangete-  
le reagentidele vastupidav. Asbest ja taimekiu-  
dudest valmistatud lõngadest tehakse peaausjali-  
kult tuletõrje ja keemiavabrikus töötavaile rii-  
deid.

Klaasist tehtud niiti tarvitatakse vööde, nõö-  
ride ja paela valmistamisel. Samuti valmistatak-  
se klaasist mitmeks otstarbeks klaasvatti.

Kullast, hõbedast ja teistest kallitest me-  
tallidest valmistatakse kallist riiet kirikute-  
le ja muuks otstarbeks, kuna vase-, raua- ja teis-  
te alaväärtuslikumate metallide niitidest valmis-  
tatakse sõelu, võrke, odavaid paelu, matte ja  
teisi selliseid asju.

---

oooooooooooo

++++++


oo

..

P Ä R I S S I I D .

=====

TALLINNA REK-  
RAMATUKOGU



Mikroskoobi all :

- a - peenike Itaalia siid
- b - ülema jao siid (frison)
- c - sama seesmisest osast
- d - peenike siid, keedetud
- f - fibriin niit
- s - seritsiin.

.....

## S i i d .

-----

Siid on oma loomuliku peensuse, kõvaduse, vastupidavuse, läike ja ilu poolest kõige parem kiudaine. Parima siidi annab ööliblika (*lepitoptera nocturna*) tõug, mida nimetatakse siidiussiks (*Bombyx mori*). Teda kasvatatakse peamiselt nendes maades, kus kasvab mooruspuu, mille lehtedega tõuge toidetakse.

Siidiuss eraldab oma 2 näärmest kummastki ühe niidi, mis koodneb fibriinist (s.o. sarvainele sarnane). Mõlemad niidikesead näärmest välja tulekul paralleelselt ühenduvad ja kattuvad liimisarnase ainega-seritsiiniga, mida 2 teist nääret valmistavad. Sellega toorsiid on kahekordne seritsiiniga kaetud fibroiinniit. Viimane eraldab näärmest poolvedela liimisarnase ainena, mis õhu käes hangub. Sellest niidist tekib siidiussi ümber kookon (s.o. kest), mille sees tõuk muutub tupeks. Kookoni pealmise kihi niidid on segamini. Sellele järgneb kõige tähtsam kiht, kus siidiniit korrapäraselt asetub, ja mida võib kergesti lahti kerida. Teise kihi all on seemine niit, mis siidiussi ümbritseb so. niit, milles kõige suurem % seritsiini.


Siidiusse on mitmet tõugu ja nende kookonid erinevad nii suuruse kui ka värvi poolest. Kuid kõige harilikum värv on nendel valge, kollane või roheline. Samuti erineb üksikute kookonite paksus. Mida paksem kookon seda rohkem selles ka niiti. Enne kookoni lahti harutamist, peab sellest liimaine keevas vees lahti leotama.

Lahti harutatud siidniidi kvaliteet oleneb peale tema loomuliku häduse ka veel lahtiharutaja oskusest ja harutamise juures tarvitatud mehaanilistest vahenditest ning töömeetodist. Kookonis on umbes 1000 mtr. niiti, kuid harutaja saab sellest kätte umbes 600-700 mtr.

T U S S A - S I I D .

---

---



Mikroskoobi all :

"k" - kohal on näha jälg temal  
olnud teisest niidist.

.....

ülejäanud 300-400 meetrit osalt katkevad või rikutakse. Nendest jäänustest valmistatakse lõnga samal teel nagu teistestki kiudaineist ketramise teel.

Kaks või mitu siidiussi niiti kokku kedratuna (molineeritud) nimetatakse organsiiniks, trammiks jne. Rikutud, katkised ja alaväärtuslised siidi kiud (või algniit) keedetakse uuesti ja nendest valmistatakse alamväärtuslikke siidniite, nagu puuvillasiid, schapp, bur-de sua jt., millest siid valmistatakse riidet. Lõngu on mitmet sorti, oledes lõnga kvaliteedist ja sellepärast on igal sordil erinev nimetus nagu: burret, schapp, bur-de -sua jne.

Keetmata, keskmine siidkiud mikroskoobi all (joon 33) näib kahekordse, ühetasase, väga sileda seintega, mis kohati ebahütlane, niidina.

T u s s a või metsik siid on India liblika Bombyx-selene, Bombyx-mylitta ja teiste oma. Ta on halli-punast värvi, mis ei kao isegi keetmisel. Ta on väga vastupidav ja 40-60 mikrooni jäme; läbilõige on terav, kolmnurkne (joon ), väga tihedalt täis pikuti triipe ja koosneb peenikesest fibrillidest, kuna Bombyx mori koosneb fibroiinist. Tussa ei sula kroomhappes, kuna loomulik siid sulab. Peale Tussa on veel teisi metsikiid sorte nagu Allantus, Jamamay jt.

Siidkiud värvib end väga hästi. Joodi mõjul ta muutub kollaseks või punaseks, kuna suhkur ja väävelhape värvivad siidi punakas-roosaks. Kui eht siid pannakse keeva soolhappesse, siis ta sulab selles happes kohe, kusjuures sulatis muutub nõrga violet värviliseks. Metsik siid sulab vähe kauemini (umbes 2-3 min) selles samas sulatises ja värvib sulatise violetiks. Mitte väga kontsentreerunud alkaallehelises sulab eht-siid, kuna metsik siid ei sula kergesti. Keskmise kontsentratsiooniga kroomhappe sulatises sulab. Salpeeterhappe värvib siidi keetmisel kollakaks. Sama mõju avaldab siidile ka pikriinhape. Väähapendi ammoniaagis sulab siid harva kuna väävelhappes kiiremini.




KUNSTSIID.

Mikroskoobi all :

A t s e t a a t -  
s i i d .

Põigiti läbilõi=  
ked .

.....



KUNSTSIID§

Mikroskoobi all :

W I S K O O S -  
s i i d .

Põigiti läbilõi=  
ked .

.....

## K i u d u d e

### a n a l ü ü s .

Tugevus: Kiu tugevust proovitakse dünamo-  
meetri abil. Dünamomeetreid on mitmesuguseid. Siin  
on näiteks 2 Schopperi(24) ja Deforden'i (25) omad.  
Schopperi omas pea veesurve lasub .....peal,  
mille külge on katsele määratud kiu ots kinnitatud.  
Defordeni omas on riputatud ass C<sub>n</sub>  
kuhu kallatakse vett; a , b-pikkuse mõõtja,  
d-toru vee jaoks, e-veereservuaar; f-kaalud, mille-  
ga kaalutakse, c-tassi venivus kiu katkemise momen-  
dil algpikkusega võrreldes %<sup>o</sup>-des, saame kätte kiu  
katkemise momendil (selleks on iga dünamomeetris  
eriseadeldis).

Kiu vastupidavuse kättesaamiseks tarvitatakse  
se Leysa poolt konstrueeritud aparraati(26). Kiud  
kinnitatakse a, ja a , --a on kinni-  
tud "karetkasse," mida võib eletrimootori c-ga  
lükata kas alla-või üles poole. a, on  
kinnitatud, d-sse mille vastupidavuses  
leiduva keti otsa e pannakse kaalutav, mis pooli-  
takse f-st, mis kellamehanismi g abil käib ümber.  
Karetkas b ja f ratta liigutused registreeritakse  
ha tsilindrisse i sulega. Tsilinder h on ühenduses  
f rattaga j-nööri abil ja sulg i on karetkas b-ga  
ühenduses ka nööriiga. peale selle kui on pigista-  
tud vahega siis samal ajal lastakse käi-  
ma b ja ratas f, kusjuures sulg(nöel) märgib tsi-  
lindrisse diagrammi ja tagasi minekul ta märgib  
jällegi järelande diagrammi. seäralise seadeldise  
abil võib ratta kiirust reguleerida, kusjuures ta  
kisub oma ümber teatud määral ka keti ja sellega  
siis ta tõmbab ka kiud rohkem pingule või lõdve-  
male. Kui kiu pinge tõuseb üle ta vastupidavuse jõu  
siis vahelöök puudutab k, mis paneb mootori kohe  
seisma.

P i k k u s mõõdetakse harilikult khaasi peal,  
kuhu peale on märgitud mõõt. Et aga kiud mõõtimi-

mise ajal oleks otse(sirge), siis teda tuleb enne määrada klaasi peale selleks otstarbeks kal- latud õliga. Elementaarkiude mõõdetakse mikros- koobi abil s.o. mikromõõtjaga. Enne mõõtmist tu- leb kiud pesta bensini või veega. Kiude ühtlasest mõõdust oleneb palju, sest sellest ripub ka ket- ratava lõnga headus( assortamendit). Sellepärast kiud mõõtmise juures sorteeritakse pikkuse -klassi- desse. Klassid saadakse kätte kaalu % abil kogu mõõdetavast kiu hulgast. Sorteerimist toimetatak- se aparaatideta, milledest kõige kohasem on Johan seni oma(villa ja puuvilla jaoks), mis sorteerib kiud tõmbevalsside abil) aerude abil(27) ja Bolsa aparaat (puuvilla jaoks), mis sorteerib kiud tõmbevalsside abil(28). Sorteeritud kiud laotatak- se hoolikalt pikkuse järele iga üks oma staablis- se (kuhi), mis kujutab enesest n.ö. elusat kuhja diagrammi, mis selgitab kiude pikkuse astmed.(2)

Jämedust mõõdetakse mikro-mõõtjaga. Kiu jämedust võib ka märkida meetrinumbriga s.o. kiude meetri- line pikkus täpselt ühes grammis.

Lokkivus( lained, keerud). Selle tähendus on ise- äranis villa ja puuvilla juures kaunis suur, kuid villa ja puuvilla "lokkide" või lainete vahe on suur. Puuvill kujutab enesest väga lainelist linti, ku- na vill aga sõlme sarnast konksu. Lainete keere lõe- takse mikroskoobi abil ja märgitakse iga mm. pealt eraldi(30). Villa lokkide ja sõlmede järele märgi- takse ka villa jämedus. Selleks on olemas villa- mõõtjad , millest parimaks peetakse Hartmanni vil- lametrot. Põiklaiuse(ristlõike) mõõt mängib tih- tipeale suurt rolli, sest kõige täpsemate analüü- side abil võib otsustada kuhu seltsi kiud kuulub. Selle kindlaks tegemiseks tihti määratakse rist- läbimõõdu-paksus s.o. palju põik -mõõt annab prot- sentuaalselt välja kiu ümbermõõdu ringis.

Väärv on üks tähtsamatest kiu omadustest, millest oleneb ka ta klass ja sort. Vahel on vär- vil ainult see tähendus, kuhu sorti ta kuulub,

guneb väga vähesel arvul klasside vahel ja pead.

näiteks, kerge kreem värvitoon tähendab, et puuvilla kiud kuulub kõrgemasse sorti, kui kiud iseenesest ei kuulugi kõrgemasse vaid kõige alamasse klassi ja sorti, kuna ta on kvaliteedilt muidu alaväärtusline (sest, et ta ei vasta edasitöötamise juures hea lõnga nõuetele). Objektilisi meetodeid kiud värvi tundmiseks ei ole olemas.

Läige tehakse kindlaks mitmesuguste fotomeetrite abil, millest on tuntuimad

1. Poolvarju fotomeeter "Ostwald"

2. Läike mõõtja Herza

3. Astmeline fotomõõtja Zeiss

Mõõtmine toimub üldvalguse hulga järõle, mis valgustab kiu läike peegelklaasidele ja mattklaasile korruga. Normaal looduse valguse läige tähendab kiu sordi headusele väga palju, sest sellest oleneb pärast ka valmisriide headus ja iludas.

Spetsiifiline kaal tehakse kindlaks piknomeetriga. Vedelik, millega täidetakse piknomeeter, ei tohi mõjutada kiudu. (enne mõõtmist e.o. enne seda kiu vedelik ühes kiuga kaalutakse) peab kiud hoidma kauemat aega vakuumis õhu kõrvaldamiseks kiuseest

Hügroskoobilisus ja niiskus kius mõjub väga palju puuvillasse, näiteks ta tugevusse, lainesse ne. Peale selle liiga suur niiskuse% kius (näiteks liiga niiske puuvilla lao tõttu) mõjub halvasti ta edaspidise ümbertöötamise juures lõngaks.

Ameerika puuvill jõuab turule umbes 9% niiskuse sisaldavusega. Üldse saavad vabrikud puuvilla 6-12% niiskusega. Kuid see protsent on ettenähtud umbes keskmistes lõikudes, kuna aasta viimane lõikus sisaldab veelgi rohkem niiskust.

Kiude päritolu ja liiki kuuluvuse määramine sünnib Schweitzeri reaktiivi abil.

Kõige parem on mikroskoobilise uurimuse juures vaadata kiudu märjalt so. veega või glütseriiniga niisutatud. Selle uurimuse juures tuleb kiud panna klaasile ja selle peale teine klaas. Reaktiivi vedelikku tilgutatakse klaasi äärde, kust ta laguneb väga vähesel arvul klaaside vahele ja puudu.

tab katsealust kiud(villakiud tuleb enne mikroskoobilist katset pesta hästi eetriga, mis kõrvaldab kiust rasvaollused ja siis niisutatakse kiud provanks õliga)§

Kiu pikkus ulatub kuji 60mm. Tabelil on andmed võrdluseks Kesk-Aasia puuvilla kultiveerimise tagajärgedest(Ameerika ja kohalikestseemneist).

Kaalu poolest on puuvill väga kerge: Meetrilise süsteemi järgi läheb ühte grammi Sea Islandi puuvilla 6160 m. New- rleani puuvilla 5500 m ja Ida-Aasia puuvilla annab kuni 3000 m.

Puuvilla toodang on ilmastiku tõttu väga kõikum ja puuvilla hinnad kõiguvad turu nõudmise ja börside tahajärjel. Näiteks peale maailmasõda kuni 1928 a. oli puuvilla turul nõudmine normaalne, kuid 1928a. langesid hinnad järsku, nii et eksporttöörid puuvilla realiseerimisel jätsid partiikaalu lepingutes nimetamata, nimetades ainult kolli-  
de arvu.

+++++

000000

00

00

Fr. R.  
Kreutzweid nim.  
Eesti NSV Riiklik  
Raamatukogu

~~TALINNA KESK-  
RAAMATUKOGU~~

Ar 936

Nykänen, S.  
Tekstiltöa-  
material